



# Boletim Técnico

## Hammerite Esmalte Sintético Direto na Ferrugem

**Classificação:** Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.5.

**Descrição:** Esmalte Sintético Hammerite Direto na Ferrugem é um esmalte fundo e acabamento, que dispensa a aplicação prévia de fundo anticorrosivo, permitindo a aplicação do esmalte diretamente sobre superfícies ferrosas, nuas, isentas de ferrugem ou já enferrujadas.

**Indicação:** Indicado para superfícies metálicas ferrosas, em ambientes internos e externos, como portas, portões, bancos entre outras estruturas.

**Diferenciais:** Sua nova fórmula "Dupla Tecnologia" é dotada de Alta Repelência à Água e Ação Anticorrosiva, interrompendo e prevenindo o processo de corrosão e desenvolvimento da ferrugem. Fácil de aplicar, oferece elevado padrão de acabamento e cobertura.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 85 - 95 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 0,922 - 1,129 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 45,56 – 54,16%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 393,94 g/L

Sólidos/Peso: 54,83 - 68,27%

Ponto de fulgor: 37°C

### Informações técnicas

Composição: Resina alquídica modificada, dióxido de titânio, pigmentos anticorrosivos isentos de metais pesados, pigmentos orgânicos e inorgânicos (diferentes tipos e teores conforme a cor e o tipo de produto), pigmento metálico, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organometálicos, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 2,4L e 800 mL

### Dados de aplicação

Diluyente: Aguarrás Coral ou Redutor Sparlack.

Diluição: Pincel: Pronto para uso. Trincha / Rolo de lã ou espuma - UTILIZE 5 a 10% DE DILUIÇÃO. Para 10%: Dilua 5 partes de Hammerite com 0,5 parte de Diluyente Aguarrás Coral. Pistola - UTILIZE 15 a 20% DE DILUIÇÃO. Para 20%: Dilua 5 partes de Hammerite com 1 parte de Diluyente Aguarrás Coral.

Rendimento:

Nº de Demãos: 2 a 3 para pincel ou trincha. 3 a 4 Rolo de lã ou espuma e pistola (Spray).

Até 24 m<sup>2</sup>/demão/galão



### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017



# Boletim Técnico

## Hammerite Esmalte Sintético Direto na Ferrugem

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Aguarrás Coral ou Redutor Sparlack.

Secagem: Toque: 1 a 2 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 8 horas

Final: 18 horas

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

