



Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Massa Bicomponente

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo: 4.1.1.8

Descrição: massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza e resistência, e boa lixabilidade. Possui apenas catalisador do tipo amida.

Indicação: Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiros, cozinha, pisos de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Consistência: 3,2 – 3,6 cm

Brilho (@60°): Não aplicável

VOC (compostos orgânicos voláteis): 381,98g/L*

(*VOC referente ao produto catalisado (componente A + B))

Sólidos/Volume: 54,28 – 58,28%

Peso Específico: 1,659 – 1,699 g/cm³

Sólidos/Peso: 75,25 – 79,25%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Produto à base de resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 4,3 Kg

Dados de aplicação

Diluyente: Diluyente Wandepoxy

Diluição: Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada dilua no máximo 5% por volume.

Rendimento:

7 a 10 m²/demão/galão

Nº de Demãos: Aplique com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, de 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 12 horas e máximo de 48 horas

Acessórios de Pintura: Utilize espátula ou desempenadeira.

Limpeza: Limpe as ferramentas com Diluyente Wandepoxy.

Secagem: Toque: 1 hora;

Manuseio: 3 horas;

Final: 12 horas.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

