



Boletim Técnico

Coral Profissional Acrílico Standard Fosco

Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.2 - NBR 15079 - Standard

Descrição: Coral Profissional Acrílico Standard Alto Rendimento é uma tinta de acabamento fosco com excelente resistência e cobertura.

Indicação: Coral Profissional Acrílico Standard Alto Rendimento é uma tinta de alta consistência desenvolvida exclusivamente para a construção civil, indicada para aplicação com equipamentos airless e também com rolo para ambientes internos e externos.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branca

Viscosidade: 110 - 115 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,114 – 1,445 g/cm³

Sólidos/Volume: 24,07 – 44,13%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 7,85 g/L

Sólidos/Peso: 32,31 – 59,45%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Recomendamos diluição de 50% a 80% com água potável para airless e de 40% a 60% com água potável para rolo. **Rolo** 60% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coral Profissional Acrílico Standard com 3 partes de água potável. **Airless** 80% DE DILUIÇÃO Dilua 5 partes de Coral Profissional Acrílico Standard com 4 partes de água potável.

Rendimento: Pinta até 520 m² Airless, cada lata por demão. Pinta até 420 m² Rolo, cada lata por demão. Rendimento estimado.

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor de fundo, pode ser necessário um número maior de demãos.

Pode variar de acordo com a diluição utilizada e tipo e condição da superfície a ser pintada.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola convencional, pincel, trincha ou sistema airless.

Limpeza:
Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 05/2018

