



AkzoNobel

Boletim Técnico

Coral Profissional Massa Acrílica

Classificação: Norma NBR 11702 de 07/2010 – Tipo 4.7.1 - NBR 15348

Descrição: Alto poder de enchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie. Indicado para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca	Consistência: 7,0 - 7,7 cm
Brilho (@60°): Não aplicável	Peso Específico: 1,712 - 1,752 g/cm ³
Sólidos/Volume: 47,12 – 51,12%	VOC (compostos orgânicos voláteis): 3,15 g/L
Sólidos/Peso: 68,96 – 72,96%	Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água

Prazo de validade: 24 meses	Embalagem: 25 kg
-----------------------------	------------------

Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável.	Diluição: Pronta para uso.
Rendimento: Massa grossa: até 28 m ² por demão Massa fina: até 74 m ² por demão	Nº de Demãos: 2 a 3 demãos aplicadas em camadas finas.
Acessórios de Pintura: Espátula e/ou desempenadeira de aço.	Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.
Secagem: Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas	Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 02/2018

