



# Boletim Técnico

## Coral Resina Acrílica

**Classificação:** Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.8.3

**Descrição:** Resina Acrílica é um produto especialmente desenvolvido para aplicação interna e externa, sobre superfícies de pedras porosas, tanto horizontais quanto verticais. Protege e realça a tonalidade natural das superfícies por meio da formação de uma película brilhante, transparente, incolor, de rápida secagem e alta resistência. Proporciona impermeabilização, repelindo a água e a umidade.

**Indicação:** Indicado para impermeabilização de superfícies internas e externas de pedras porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, Miracema, além de outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telhas de barro, tijolo aparente e pisos porosos em geral.

**Diferenciais:** Facilita a limpeza, impedindo a formação de limos e fungos, infiltração de poeira, fuligem e demais incrustações. Não altera a aparência original e contribui para destacar a beleza das superfícies.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: 11 – 15 seg (CF4)

Brilho (@60°): Mín. 90 UB

Peso Específico: 0,876 – 0,916 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 12,26 – 16,26 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 766,22 g/L

Sólidos/Peso: 13,60 – 17,60%

Ponto de fulgor: 37°C

### Informações técnicas

**Composição:** Produto à base de copolímeros acrílicos em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, além de aditivos.

**Prazo de validade:** 36 meses

**Embalagem:** 5 L; 18L

### Dados de aplicação

**Diluyente:** Não aplicável.

**Diluição:** Não diluir. Pronto pra uso.

**Rendimento:**

**Nº de Demãos:** 2 dependendo do tipo, estado da superfície e absorção poderá ser necessário um número maior de demãos.

Até 49 m<sup>2</sup>/lata/demão

**Acessórios de Pintura:** Rolo de lã para epóxi, pincel ou trincha de cerdas macias ou pistola convencional.

**Limpeza:**

Limpe as ferramentas com Coral Diluyente Aguarrás.

**Secagem:** Toque: 30 min.

Entre demãos: 4 horas;

Final: 12 horas

**Recomendações:** Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Em caso de pisos, o contato imediato pode ocasionar danos à pintura, havendo necessidade de aguardar 48h para tráfego de pessoas e 72h para tráfego de veículo.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 04/2018

