



# Boletim Técnico

## Coral Textura Rústica Bases

**Classificação:** NBR 11702 de 07/2010 da ABNT – Tipo 4.6.3

**Descrição:** Com Textura Rústica fica fácil deixar a superfície das paredes com seu jeito, criando um efeito decorativo e sofisticado. A sensação de ambiente rústico é dada pelo efeito arranhado, com riscos em baixo-relevo. Porém, com ferramentas apropriadas e usando a sua imaginação, a Textura Rústica permite a obtenção de diversos outros efeitos, deixando o ambiente ainda mais personalizado.

**Indicação:** Para ambientes internos e externos.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores.

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,920 - 1,960 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 63,62 – 67,62%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 27,19 g/L

Sólidos/Peso: 81,54 - 85,54%

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 28 Kg e 6 Kg.

### Dados de aplicação

Diluyente: Não aplicável

Diluição: Produto pronto para uso, não diluir.

Rendimento: Até 3 m<sup>2</sup>/galão/demão

Nº de Demãos: 1 demão.

Varia de acordo com a irregularidade de superfície e/ou efeito desejado.

Acessórios de Pintura: Desempenadeira de aço, de plástico e espátula.

Limpeza:  
Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 1 hora

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Final: 4 dias

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017.

