



# Boletim Técnico

## Coral Tinta Grafite Claro

**Classificação:** Produto classificado conforme ABNT NBR 11.0702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.5

**Descrição:** Grafite é a tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento.

**Indicação:** Indicada para superfícies internas e externas de metais ferrosos.

**Diferenciais:** Sua fórmula proporciona proteção, resistência e durabilidade.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Grafite Claro

Viscosidade: 70 - 80UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,189 - 1,229 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 48,36 - 52,36%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 397,69 g/L

Sólidos/Peso: 65,09 - 69,09%

Ponto de fulgor: 37°C

### Informações técnicas

Composição: Resina alquídica, pigmentos ativos e inertes, secantes, aditivos, solventes alifáticos e alumínio.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

### Dados de aplicação

Diluyente: Coral Diluyente Aguarrás

Diluição: Pincel/Rolo - MÁXIMO DE 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Tinta Grafite com 0,5 parte de Diluyente Aguarrás Coral. Revólver - MÁXIMO DE 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Tinta Grafite com 1,5 partes de Diluyente Aguarrás Coral.

Rendimento:  
Até 52 m<sup>2</sup>/demão/galão

Nº de Demãos: Em geral 2 demãos, cruzando as passadas. Porém, dependendo do tipo de superfície e ambiente, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Áreas grandes: rolo de espuma ou revólver. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Pistola: 35-40 lbs/pol2 ou 2,5-2,8 Kg/cm<sup>2</sup>.

Limpeza:  
Limpe as ferramentas com Coral Diluyente Aguarrás.

Secagem: Toque: 2 a 4 horas;  
Entre demãos: 6 - 8 horas;  
Final: 10 a 12 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

