



Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Verniz

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo 4.3.1.4

Descrição: Especialmente desenvolvido para proteger as superfícies, oferece acabamento brilhante, incolor, com elevada resistência à umidade e a produtos químicos, alta dureza, resistência à abrasão e ótima aderência.

Indicação: Indicado para superfícies de reboco, concreto, alvenaria, superfícies metálicas em geral e superfícies de madeira interna.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade (CP4): 20 – 26 seg

Brilho (@60°): Não aplicável

VOC (compostos orgânicos voláteis): 620,84 g/L*

(*VOC referente ao produto catalisado (componente A + B))

Sólidos/Volume: 35,37 – 39,37%

Peso Específico: 0,966 - 1,006 g/cm³

Sólidos/Peso: 42,62 – 46,62%

Ponto de fulgor: 37°C

Informações técnicas

Composição: Verniz à base de resinas epóxi em solução, solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, além de aditivos

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 2,7 L

Dados de aplicação

Diluyente: Diluyente Wandepoxy

Diluição: Sobre o verniz catalisado, use Diluyente Wandepoxy. Dilua até 10% para aplicação com pincel e trincha; até 20% para aplicação com rolo e pistola convencional. Homogeneíze bem o produto com espátula de plástico, metal ou madeira, antes e durante a aplicação.

Rendimento:
40 a 50 m²/demão/galão

Nº de Demãos: 2 a 3 demãos são em geral suficientes. Com intervalo mínimo de 12 horas e máximo de 48 horas. Em intervalos superiores a 48 horas realizar um breve lixamento para quebrar o brilho.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel ou trincha. Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Limpeza: Limpe as ferramentas com Diluyente Wandepoxy.

Secagem: Toque: 2 horas;

Manuseio: 6 horas;

Final: 24 horas;

Cura total: 7 dias.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

