



Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Base Água Acetinado

Classificação: NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.2.2.1

Descrição: Wandepoxy Base Água é uma tinta epóxi base água monocomponente e Sem cheiro. Embeleza e protege as superfícies sem ocorrência de calcinação. Possui excelente aderência, além de ser fácil de aplicar.

Indicação: Indicado para uso externo e interno em: azulejos, piso de concreto, reboco com massa acrílica, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

Diferencial: De secagem rápida e ação antimoho. Forma uma película de ótima dureza, alta resistência à abrasão, durabilidade, fácil de limpar e repelente a água.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 87 - 93 UK

Brilho (@60°): 20 – 30 UB

Peso Específico: 1,189 – 1,229 g/cm³

Sólidos/Volume: 32,88 – 36,88%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 62,50 g/L

Sólidos/Peso: 44,18 – 48,18%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Produto à base de polímeros acrílicos modificados, polímero epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos variando conforme a cor, agente fosqueante (para versão acetinado), biocidas não metálicos, aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,6L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Pincel e rolo para diluição de 10% e Pistola para diluição de 30%. 10% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Wandepoxy Base Água com 0,5 parte de água potável. 30% DE DILUIÇÃO. Dilua 5 partes de Coral Wandepoxy Base Água com 1,5 partes de água potável.

Rendimento: Até 60 m²/galão/demão

Nº de Demãos: 2 a 3. Dependendo da cor escolhida, cor de fundo, tipo e estado da superfície. Para pistola convencional aplicar 3 demãos.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018





AkzoNobel

Boletim Técnico

Coral Wandepoxy Base Água Acetinado

Acessórios de Pintura: rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel ou trincha.
Pistola: 35-40 lbs/pol2 ou 2,5-2,8 Kgf/cm².

Secagem:

Toque: 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

Cura total: após 5 dias.

Aplicação em pisos: aguardar 72 horas para tráfego.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão antes da secagem completa do produto.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2018

