

# Cuprinol Ädellasyr

Februari 2020

## Produktbeskrivning

Cuprinol Ädellasyr är en tixotrop (droppfri) alkyd/olja baserad produkt. Den är avsedd för utvändig lasering av nytt trä eller tidigare laserat. Produkten ger en väderbeständig ljusäkt och vattenavvisande yta. Strukturen och sugförmågan påverkar den slutliga färgtonen i mycket hög grad för laserande färger. Därför bör provstrykning utföras på aktuellt underlag för bedömning av kulören. Ljusa kulörer erhålles genom att blanda med BC max 1:1. För varje behandling blir ytan mörkare.

## Behandling

### Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera med Cuprinol Grundolja framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen ifall det inte är tryckimpregnerat virke. Grundoljan kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Stryk 2 gånger med Cuprinol Ädellasyr.

### Ommålning

1. Ytan tvättas med Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös lasyr skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja, ifall det inte är tryckimpregnerat virke.
4. Stryk ytan 2 ggr med Cuprinol Ädellasyr.

## Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Alkyd  
**Glans:** Blank  
**Torktid 23°C 50% RF:** 6 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 12 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Alifatnafta  
**Verktyg:** Pensel  
**Färgåtgång:** 8-10 m2  
**Förpackning:** 1 och 2,5 liters  
**Baser:** Mahogny, Ebenholtz, Valnöt, Hassel, Teak, BC  
**Rengöring:** Alifatnafta  
**Förvaras:** Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009