



Cuprinol Fasadfärg Plus

Maj 2024

Produktbeskrivning

Cuprinol Fasadfärg Plus är en heltäckande vattenburen oljefärg för målning av trä utomhus som är utsatt för hårda väderpåfrestningar. Cuprinol Fasadfärg Plus används både på nytt trä och på träunderlag som tidigare är målade med alkyd- eller akrylatfärg. Färgen innehåller ett unikt och patenterat bindemedel som gör att man uppnår ett tjockare färgskikt redan vid första strykningen. Detta medför att man inte behöver grundmåla träet, utan att det räcker med att impregnera med Cuprinol Grundolja.

Behandling

Nymålning

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

1. Impregnera med Cuprinol Grundolja på hela konstruktionen.
2. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Fasadfärg Plus

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Måltvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Fasadfärg Plus.

Övrigt

Produkten innehåller mögelhämmande medel för att minska risken för beväxning av mögel på den målade ytan. Under vissa betingelser, t.ex. långsam tork pga. Väderbetingelser och fukt så kan liten andel av medlet brytas ned och orsaka en gulning. Denna gulning är tillfällig och försvinner oftast efter 2-6 månaders exponering av solljus. Färgens kvalitet och skydd mot mögelpåväxt påverkas inte. Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Modifierad alkydemulsion

Glans: Halvblank

Torktid 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 3-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW, BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009