



Cuprinol Täckfärg

April 2024



Produktbeskrivning

Cuprinol Täckfärg är en halvmatt täckande självrengörande akrylatfärg avsedd för målning av träfasader. Genom att måla fasaden med Cuprinol Täckfärg uppnås en god utomhusbeständighet. Dessutom erhålls en mycket hög kulör- och glansbeständighet. Cuprinol Täckfärg har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga. Cuprinol Täckfärg är torr och är övermålningsbar efter 2 timme vid 23 grader och 50%RH.

Behandling

Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera med Cuprinol Grundolja på hela konstruktionen, var framför allt noga med ändträ och utsatta delar.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Måltartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Produkten innehåller mögelhämmande medel för att minska risken för beväxning av mögel på den målade ytan. Under vissa betingelser, t.ex. långsam tork pga. Väderbetingelser och fukt så kan liten andel av medlet brytas ned och orsaka en gulning. Denna gulning är tillfällig och försvinner oftast efter 2-6 månaders exponering av soljus.

Färgens kvalitet och skydd mot mögelpåväxt påverkas inte. Rör om noga i burken innan arbetsbörjan. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetsbörjan. Slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylsampolymerlatex

Glans: Halvmatt

Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC, 234 RED, 237 Black

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se