

Dwukomponentowy, szybko schnący lakier bezbarwny utwardzany w podwyższonej temperaturze. Produkt spełnia wymagania dotyczące LZO i jest przeznaczony do stosowania na bazowe lakiery Dynacoat – Basecoat Waterborne i Basecoat PRO. Odpowiedni zarówno do drobnych napraw, jak i do całkowitego przelakierowania w każdych warunkach. Ma doskonały połysk i wygląd, trwałość oraz krótki czas schnięcia.

**PROPORCJA MIESZANIA**

2 Clear UHS Speed  
1 Hardener UHS  
10% Thinner UHS Standard / Thinner UHS Fast

**MIARKA**

8

**PISTOLET**


Dysza: 1.2 - 1.4 mm  
Ciśnienie robocze: 1.7 - 2.2 bar na wlocie\*

\*sprawdzić instrukcję pistoletu

**APLIKACJA**

½ + 1 warstwa

Nałożyć średnią zamkniętą warstwę, a następnie pełną warstwę

**CZAS ODPAROWANIA**

3-5 minut między warstwami  
5 minut przed suszeniem

**CZAS SCHNIĘCIA**

Thinner UHS Standard  
Thinner UHS Fast

**60°C**

20 minut  
15 minut

**OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

<b>PRODUKT I DODATKI</b>	Clear UHS Speed Hardener UHS Thinner UHS Standard Thinner UHS Fast Clear Matt (TDS D1.05.25)		
<b>PODSTAWOWE SUROWCE</b>	Clear UHS Speed:	żywice akrylowe	
	Hardener UHS:	żywice poliizocyanianowe	
<b>ODPOWIEDNIE PODŁOŻA</b>	Istniejące wykończenia Basecoat Waterborne Basecoat Pro		
<b>PROPORCJE MIESZANIA</b>	2	Clear UHS Speed	
	1	Hardener UHS	
	10%	Thinner UHS Standard / Thinner UHS Fast	
	<i>Miarka 8</i>		
	<b>Wagowo</b>		
	100	Clear UHS Speed	
	50	Hardener UHS	
	9	Thinner UHS Standard / Thinner UHS Fast	
	Przy aplikacji w temperaturze powyżej 30°C użyć Clear UHS Air		
<b>LEPKOŚĆ NATRYSKOWA</b>	16-17 s DIN Cup 4 w 20°C 15-16 s DIN Cup 4 w 30°C		
<b>TRWAŁOŚĆ PO ZMIESZANIU</b>	Thinner UHS Standard	2 godziny w 20°C	
	Thinner UHS Fast	30 minut w 20°C	
<b>DYSZA PISTOLETU NATRYSKOWEGO I CIŚNIENIE ROBOCZE</b>	<b>Pistolet</b> Zasilanie grawitacyjne:  *sprawdzić instrukcję pistoletu	<b>Dysza</b> 1.2 - 1.4 mm	<b>Ciśnienie</b> 1.7 - 2.2 bar HVLP maks. 0.7 na głowicy
<b>PROCES APLIKACJI</b>	Nałożyć średnią zamkniętą warstwę. Po wskazanym czasie odparowania nałożyć pełną warstwę. Na podany czas mogą w dużym stopniu wpływać warunki podczas aplikacji.		
<b>CZYSZCZENIE SPRZĘTU</b>	Użyć rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów (Guncleaner) lub rozcieńczalnika nitrocelulozowego.		

**GRUBOŚĆ POWŁOKI** 45 - 60 µm (przy zalecanej aplikacji 2 warstw)

**CZASY SCHNIĘCIA**

	60°C	
	Schnięcie powierzchniowe	Możliwość manipulacji
Thinner UHS Standard	10 minut	20 minut
Thinner UHS Fast	5 minut	15 minut

Przy aplikacji w temperaturze powyżej 30°C użyć Clear UHS Air

**Suszenie promiennikiem podczerwieni** 2 minuty – połowa mocy 6 minut – pełna moc

**MOŻLIWOŚĆ  
POLEROWANIA**

Minimum po 30 – 60 minutach od schłodzenia do temperatury otoczenia (w zależności od warunków suszenia)

**TEORETYCZNE  
ZUŻYCIE MATERIAŁU**

Mieszanka gotowa do natrysku przy grubości warstwy 1 µm: ± 522 m<sup>2</sup>/litr

*Praktyczny stopień pokrycia zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość powierzchni, metoda nakładania, warunki pracy.*

**REDUKCJA POZIOMU  
POŁYSKU**

Różne poziomy połysku można otrzymać dodając Clear Matt do lakieru bezbarwnego. Szczegółowe informacje są dostępne w TDS D1.05.25.

**PRZECHOWYWANIE  
PRODUKTU**

Okres przydatności produktu jest podawany dla produktów przechowywanych w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 20°C. Należy unikać ekstremalnych wahań temperatury.

**OKRES  
PRZECHOWYWANIA**

Clear UHS Speed	2 lata w 20°C
Hardener UHS	1 rok w 20°C
Thinner UHS	1 rok w 20°C

**LZO****2004/42/IIB(d)(420)420**

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.d) w postaci gotowej do użycia maks. 420 g/l LZO.

Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l.

---

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
The Park Warsaw Budynek B1  
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

**DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP**

WAŻNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.  
Siedziba firmy  
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)  
[www.dynacoat.pl](http://www.dynacoat.pl)