



## Dulux Weathershield Flash

### A929 Line

<b>PENGGUNAAN</b>	<p><b>Dulux Weathershield Flash</b> adalah cat eksterior dengan kualitas premium yang menggabungkan cat dasar dan cat dinding menjadi satu. Dapatkan hasil yang sempurna lebih cepat hanya dengan satu produk yang memiliki semua yang Anda butuhkan dari sistem pengecatan yang lengkap.</p> <p>Teknologi High Bond yang unik memberikan manfaat cat dasar dan cat dinding bersamaan, bagi Anda untuk menghemat waktu pengecatan, serta tetap menjaga kualitas. Lapisan film cat yang tahan lama dengan daya rekat yang kuat pada dinding memberikan rumah Anda perlindungan dari segala cuaca.</p> <p>Dulux Weathershield Flash adalah sebuah sistem pengecatan yang lengkap dan diformulasikan menjadi satu produk, menawarkan yang terbaik dalam kecepatan, kualitas, dan daya tahan.</p>
<b>UKURAN KEMASAN</b>	2.5 L & 20 L
<b>WARNA</b>	Lihat kartu warna Dulux
<b>SIFAT LAPISAN</b>	<p><i>Daya tahan terhadap bahan kimia:</i> Tahan terhadap serangan asap atmosfer ringan dan garam dalam mortar baru, rendering dan permukaan sejenisnya.</p> <p><i>Daya tahan terhadap air:</i> Tahan terhadap tingkat kelembaban atmosfer yang biasanya dialami dalam lingkungan eksterior.</p>
<b>KOMPOSISI</b>	<p><i>Pewarna:</i> Pewarna non-timbal, light fastness dan mineral extenders.</p> <p><i>Bahan pengikat:</i> Emulsi Acrylic Termodifikasi.</p> <p><i>Pelarut:</i> Air</p>
<b>VOLUME PADATAN</b>	Putih 40% (nominal), warna lain bisa bervariasi
<b>POT LIFE/UMUR CAMPURAN</b>	
<b>WAKTU PENGERINGAN</b>	<i>Lapisan tunggal pada ketebalan standar:</i>
<b>KERING SENTUH</b>	Bergantung pada suhu dan kelembapan.
<b>RECOAT DRY</b>	2-3 jam
<b>WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG</b>	-
<b>PELAPISAN ULANG PADA 30°C</b>	-
<b>KERING SEMPURNA</b>	-
<b>KETEBALAN LAPISAN</b>	-
<b>DAYA SEBAR TEORITIS</b>	Bervariasi sesuai dengan kekasaran dan porositas permukaan. Pada permukaan yang halus rata-rata porositas, daya sebar teoritis adalah

	normal adalah 9-10 m <sup>2</sup> /liter/coat.
<b>CARA APPLIKASI</b>	Roller, Kuas, Spray.
<b>PERBANDINGAN CAMPURAN</b>	
<b>PENGECERAN</b>	Kuas atau rol: untuk permukaan baru tambahkan 1 bagian air bersih dengan 10 bagian cat (10%). Alat semprot konvensional: tambahkan air bersih 1 bagian dari 30 bagian cat (30%). Alat semprot tanpa udara ( <i>Airless Spray</i> ): Siap dipakai.
<b>REKOMENDASI PENYEMPROTAN</b>	Cara semprot konvensional: Cukup Bagus untuk hampir semua alat. Alat semprot tanpa udara ( <i>Airless Spray</i> ): Aplikasi ini perlu diatur pada tekanan kerja cat minimum 140 Kg/cm <sup>2</sup> dengan ukuran <i>spray tip</i> 0.58 mm dan sudut <i>spray tip</i> 65°.
<b>CARA PENCUCIAN</b>	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih.
<b>PERSIAPAN PERMUKAAN</b>	Permukaan Baru: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukaan harus benar-benar bersih, kering dan bebas dari bahan-bahan yang dapat mengurangi daya rekat cat seperti debu, minyak atau lilin. Sebelum dicat, permukaan diampelas dengan kertas amplas dan bersihkan debunya.</li> <li>• Tidak direkomendasikan untuk dinding yang masih basah (Persyaratan kondisi tembok baru yang sudah layak dilakukan pengecatan: Kelembaban &lt; 17% dengan alat ukur Protimeter, dan pH &lt;9 dengan kertas pH ). Sebaiknya biarkan dinding kering secara normal. Bila tetap dicat, kandungan air dan garam alkali akan mengumpul di belakang lapisan cat dasar yang akan menyebabkan pengelembungan dan akan merusak warna maupun lapisan film cat pada akhirnya.</li> </ul> Pengecatan Ulang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila cat lama sudah mengapur, keroklah cat lama terlebih dahulu, bersihkan dari debu &amp; kotoran lainnya. Ampelas semua permukaan sampai halus, disarankan untuk membilas dengan air pada permukaan tembok untuk menghilangkan kotoran, debu &amp; minyak.</li> <li>• Sekalipun cat ini bisa berfungsi sebagai cat dasar, namun tidak direkomendasikan untuk dinding dengan kelembaban &gt;17% pada Protimeter, dan atau pH &gt;9. Sebaiknya biarkan dinding kering secara normal. Bila tetap dicat, kandungan air akan mengumpul di belakang lapisan cat dasar yang akan menyebabkan pengelembungan dan akan merusak warna maupun lapisan film cat pada akhirnya.</li> </ul> Pengenceran: Gunakan air bersih 10% untuk lapisan pertama dan maksimum air bersih 10% untuk lapisan selanjutnya.
<b>TITIK NYALA</b>	
<b>INFORMASI SISTEM PENGECATAN:</b>	Kondisi setelah sesuai dengan persiapan permukaan. <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield Flash
<b>INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila memerlukan saran medis, bawa kemasan cat atau labelnya. Jangan sampai mengenai mata, kulit atau pakaian. Segera hubungi Sentra Informasi Keracunan Nasional atau dokter jika merasa tidak enak badan. Buang sisa cat dan wadahnya sesuai dengan semua peraturan lokal, regional, nasional atau internasional yang

	<p>berlaku.</p> <p>Aktivitas seperti pengamplasan, pembakaran dan lain-lain pada lapisan cat dapat menghasilkan debu dan atau asap yang berbahaya. Usahakan untuk dilakukan pengamplasan/perataan basah. Bekerjalah di area dengan sirkulasi udara yang baik. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai.</p> <p>Gunakan pelindung tangan/mata. Jangan menghirup uap/semprotan. Gunakan hanya di area yang baik ventilasinya. Bersihkan sebanyak mungkin cat dari kuas dan roll sebelum dicuci. Hindari membuang ke lingkungan. Kumpulkan ceceran/tumpahan. Jauhkan dari makanan, minuman dan pakan ternak. Simpan di tempat kering dan teduh. Kemasan harus dalam keadaan aman, dalam posisi tegak dan ditutup rapat. Apabila terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air yang banyak dan dapatkan bantuan medis. Apabila kontak dengan kulit cuci segera dengan sabun dan air atau pencuci kulit yang sesuai. Jangan gunakan pelarut minyak atau tiner. Jangan dibuang ke saluran air. Lembar Data Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta melalui telpon bebas pulsa 0-800-11-38589 atau bisa diunduh di <a href="http://www.dulux.co.id">www.dulux.co.id</a>.</p>
<p><b>For further information or if you have any concerns about using this product contact the Customer Care Hotline at the address below:</b></p> <p><b>PT. ICI Paints Indonesia,</b>          Jl. Jababeka IV Blok V No. 64          Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17530          Tel: 0-800-11-38589 (Bebas Pulsa)</p> <p>Web: <a href="http://www.dulux.co.id">www.dulux.co.id</a></p>	
<p>Any advice, recommendations, information, assistance or service provided by PT ICI Paints Indonesia in relation to goods manufactured or marketed by it or their use or any application is given in good faith. However, any advice, recommendations, information, assistance or service provided by PT ICI Paints Indonesia is provided without expressed or implied warranties.</p>	
<p style="text-align: right;">Maret 2017</p>	