



Dulux Catylac Cat Dasar Exterior

A931-49100

PENGUNAAN	Dulux Catylac Cat Dasar Exterior adalah cat dasar berbahan dasar air untuk dinding eskterior, yang mampu mengurangi serangan garam alkali dan meningkatkan daya rekat dinding agar cat tidak mudah menggelembung dan mengelupas Emulsi <i>styrene-acrylic</i> khususnya menjamin ketahanan yang sangat baik terhadap serangan alkali. Konsentrasi emulsi yang tinggi meminimalkan resiko efflorecent dan terkelupasnya substrat.
UKURAN KEMASAN	4 kg dan 21 kg
WARNA	Putih Abu Abu
SIFAT LAPISAN	Daya Tahan terhadap air : mentoleransi permukaan basah tapi tidak cocok di permukaan jenuh
KOMPOSISI	Pewarna: Titanium Dioxide dan mineral Bahan pengikat: Emulsi Styrene – Acrylic. Pelarut: Air
VOLUME PADATAN	Sekitar 40% (nominal)
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	
WAKTU PENGERINGAN	Lapisan tunggal pada ketebalan standar:
KERING SENTUH	Bergantung pada suhu dan kelembaban.
WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG	1-2 jam
PELAPISAN ULANG PADA 30°C	
KERING SEMPURNA	
KETEBALAN LAPISAN	

DAYA SEBAR TEORITIS	Daya sebar teoritis dalam keadaan normal adalah 8-11 m ² /L.
CARA APPLIKASI	
PERBANDINGAN CAMPURAN	-
PENGECERAN	Kuas atau rol: untuk plafond atau permukaan baru, tambahkan air bersih 1 bagian dari 10 bagian cat (10%). Pemakaian normal, pengenceran biasanya tidak diperlukan Penyemprotan konvensional: tambahkan air bersih 1 bagian dari 10 bagian cat (10%) Penyemprotan tanpa udara (<i>Airless Spray</i>): Siap dipakai.
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	Penyemprotan konvensional: Bagus untuk hampir semua peralatan. Penyemprotan tanpa udara (<i>Airless Spray</i>): Aplikasi tipe ini perlu diatur pada tekanan kerja cat minimum 140 Kg/cm² dengan ukuran <i>spray tip</i> 0.43mm dan sudut <i>spray tip</i> 65°
CARA PENCUCIAN	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih
PERSIAPAN PERMUKAAN	Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari semua bahan yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan atau menyebabkan kurangnya daya rekat cat seperti : kotoran, minyak, lilin dan lain lain. Catatan: Meskipun cat dasar ini dapat diaplikasikan pada dinding yang lembab, tidak dianjurkan untuk diaplikasikan pada area dengan kelembaban terukur melebihi 22% (diukur dengan Protimeter). Tembok harus dibiarkan kering. Bagaimanapun jika pengecatan dilakukan, kelembaban akan bertambah di balik primer ini dan lama kelamaan akan menyebabkan munculnya blister pada lapisan cat atau terjadi perubahan warna.
TITIK NYALA	
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	Permukaan yang mengapur: <i>Cat Dasar (1 lapis):</i> Dulux Alkali Killer (A579-44469) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Catylac Exterior Emulsion (A912) Permukaan baru atau permukaan alkalis: <i>Cat Dasar (1 Lapis):</i> Dulux Catylac Cat Dasar Exterior (A931-49100) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Catylac Exterior Emulsion (A912) Permukaan normal: <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Catylac Exterior Emulsion (A912)
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Yakinkan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan masker debu pada saat mengamplas. Yakinkan ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak

	apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak memadai. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku. Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis. Membersihkan percikan pada kulit : gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman. Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal-hal berikut: Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman. Lindungi dari suhu ekstrim. Simpan di tempat yang sejuk. Bila terjadi kecelakaan, isolasi dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah. Jangan membuang ke selokan atau saluran air. Buang limbah cat di tempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.
Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini : PT. ICI Paints Indonesia, Jababeka Industrial Estate, Jl. Jababeka IV Blok V No.64, Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079	
Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.	
August 2014	