



## Dulux Weathershield Primer

**A931-49100**

<b>PENGGUNAAN</b>	<p><b>Dulux Weathershield Primer</b> adalah cat premium berbasis air berkualitas, untuk permukaan batu eksterior seperti bata, plester, semen dan asbes yang belum sepenuhnya kering. Sangat cocok untuk digunakan pada permukaan baru dan permukaan yang pernah dicat sebelumnya.</p> <p>Emulsi <i>styrene-acrylic</i> khususnya menjamin ketahanan yang sangat baik terhadap serangan alkali. Tingginya kandungan emulsi meminimalkan resiko efflorescent dan terkelupasnya cat dari substrat.</p>
<b>UKURAN KEMASAN</b>	2.5L & 20L
<b>WARNA</b>	Lihat kartu warna
<b>SIFAT LAPISAN</b>	Daya tahan terhadap air: mentoleransi permukaan basah tapi tidak cocok di permukaan jenuh
<b>KOMPOSISI</b>	Pewarna: Pewarna <i>lightfast</i> , non-timbal. Bahan pengikat: Emulsi Acrylic Copolymer. Pelarut: Air
<b>VOLUME PADATAN</b>	Putih sekitar 41-43% (nominal)
<b>POT LIFE/UMUR CAMPURAN</b>	
<b>WAKTU PENGERINGAN</b>	Lapisan tunggal pada ketebalan standar:
<b>KERING SENTUH</b>	Bergantung pada suhu dan kelembaban.
<b>WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG</b>	1-2 jam
<b>PELAPISAN ULANG PADA 30°C</b>	
<b>KERING SEMPURNA</b>	
<b>KETEBALAN LAPISAN</b>	
<b>DAYA SEBAR TEORITIS</b>	Daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 7-10 m <sup>2</sup> /L.

<b>CARA APPLIKASI</b>	-
<b>PERBANDINGAN CAMPURAN</b>	-
<b>PENGECERAN</b>	Kuas atau rol: untuk permukaan baru tambahkan 1 bagian dari Dulux Thinner A850-41 atau white spirit untuk 10 bagian cat (10%). Untuk penggunaan normal, pengenceran biasanya tidak diperlukan. Penyemprotan konvensional: Siap dipakai. Penyemprotan tanpa udara ( <i>Airless Spray</i> ): Siap dipakai.
<b>REKOMENDASI PENYEMPROTAN</b>	Penyemprotan konvensional: Cukup bagus untuk hampir semua alat. Penyemprotan tanpa udara ( <i>Airless Spray</i> ): Aplikasi tipe ini perlu diatur pada tekanan kerja cat minimum 140 Kg/cm <sup>2</sup> dengan ukuran <i>spray tip</i> pada 0.43mm dan sudut <i>spray tip</i> 65°
<b>CARA PENCUCIAN</b>	Segera bersihkan semua alat setelah digunakan dengan air bersih.
<b>PERSIAPAN PERMUKAAN</b>	Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari semua bahan yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan atau menyebabkan kurangnya daya rekat cat seperti : kotoran, minyak, lilin dan lain lain.  Catatan: Meskipun cat primer ini dapat diaplikasikan pada dinding yang lembab, tidak dianjurkan untuk diaplikasikan pada area dengan kelembaban terukur melebihi 22% (diukur dengan Protimeter). Tembok harus dibiarkan kering. Bagaimanapun jika pengecatan dilakukan, kelembaban akan bertambah di balik primer ini dan lama kelamaan akan menyebabkan munculnya blister pada lapisan cat.
<b>TITIK NYALA</b>	
<b>INFORMASI SISTEM PENGECATAN:</b>	<b>Permukaan yang mengapur:</b> <i>Cat Dasar (1 lapis):</i> Dulux Alkali Killer (A579-44469)  <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield (A918) or Dulux Weathershield Max (194)  <b>Permukaan baru atau permukaan yang Alkalis:</b> <i>Cat Dasar (1 Lapis):</i> Dulux Weathershield Primer (A931-49100)  <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield (A918) or Dulux Weathershield Max (194)  <b>Permukaan Normal, :</b> <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield (A918) or Dulux Weathershield Max (194)
<b>INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Yakinkan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan ana-anak. Gunakan makser debu pada saat mengampas. Yakinkan ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak memadai. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang

	<p>berlaku.</p> <p>Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air. Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis.</p> <p>Membersihkan percikan pada kulit : gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman.</p> <p>Pada saat memindahkan cat/transportasi, perhatikan hal-hal berikut: Pastikan kemasan berdiri tegak secara aman. Lindungi dari suhu ekstrim. Simpan di tempat yang sejuk. Bila terjadi kecelakaan, isolasi dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah. Jangan membuang ke selokan atau saluran air. Buang limbah cat di tempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.</p>
<p><b>Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PT. ICI Paints Indonesia, Jababeka Industrial Estate, Jl. Jababeka IV Blok V No.64, Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079</b></p>	
<p>Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.</p>	
<p>Agustus 2014</p>	