



Dulux Alkali Killer (Solvent-based Primer Sealer)

A579-44469

PENGUNAAN	Dulux Alkali Killer (Solvent-based Primer Sealer) adalah cat dasar berbasis minyak dengan kualitas prima untuk dinding bagian dalam dan luar seperti permukaan batu bata, plester, semen dan asbes. Dapat digunakan baik untuk permukaan tembok baru ataupun pengecatan ulang. Berbahan baku khusus resin acrylate copolymer yang dapat memberikan ketahanan yang tinggi terhadap masalah alkali, sekaligus menambah daya rekat cay yang lebih baik lagi pada permukaan di atasnya.
UKURAN KEMASAN	2.5L dan 20L
WARNA	Putih
SIFAT LAPISAN	Daya tahan terhadap air : mentoleransi permukaan yang lembab tapi tidak cocok di permukaan yang jenuh
KOMPOSISI	Pewarna: Titanium Dioxide Bahan Resin : Acrylate Copolymer Pelarut: Mineral Spirit
VOLUME PADATAN	38% (nominal)
POT LIFE/UMUR CAMPURAN	N/A
WAKTU PENGERINGAN	Lapisan tunggal pada ketebalan standar: KERING SENTUH : Bergantung pada suhu dan kelembaban 1 – 2 jam WAKTU PENGERINGAN UNTUK LAPIS ULANG : 4-5 Jam
PELAPISAN ULANG PADA 30°C	N/A
KERING SEMPURNA	4 – 6 jam
KETEBALAN LAPISAN	Basah : 80-90 mikro-meter Kering : 40-45 mikro meter

DAYA SEBAR TEORITIS	Daya sebar teoritis pada kondisi normal adalah 8-10 m ² /L.
CARA APPLIKASI	Bisa menggunakan kuas, roller dan spray.
PERBANDINGAN CAMPURAN	N/A
PENGECERAN	Kuas atau rol: Untuk pemakaian normal pengenceran biasanya tidak diperlukan, tetapi jika diperlukan, tambahkan 1 bagian dari Dulux Thinner A850-41 atau White Spirit untuk 10 bagian cat (10%) Alat semprot konvensional: Tambahkan 1 bagian dari Dulux Thinner A850-41 atau white spirit untuk 10 bagian cat (10%) Alat semprot tanpa udara (<i>Airless Spray</i>): Siap dipakai.
REKOMENDASI PENYEMPROTAN	N/A
CARA PENCUCIAN	Segera cuci semua peralatan dengan Dulux Thinner 850-41 atau Mineral Spirit setelah pemakaian.
PERSIAPAN PERMUKAAN	Permukaan harus bersih, kering dan bebas dari semua bahan yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan atau menyebabkan kurangnya daya rekat cat seperti : kotoran, minyak, lilin dan lain lain. Catatan: Meskipun primer ini memfasilitasi aplikasi di dinding yang lembab, tetapi tidak harus diterapkan pada daerah dengan kelembaban melebihi 17 % (diukur dengan Protimeter). Tembok harus dibiarkan kering lebih lanjut. Namun jika tembok lembab dipaksakan untuk tetap dicat, maka kelembaban yang ada di dalam tembok akan mengumpul dibawah lapisan film cat akan dan menyebabkan <i>blister</i> dan kerusakan lainnya.
TITIK NYALA	32-55°C
INFORMASI SISTEM PENGECATAN:	Permukaan yang mengapur: <i>Cat Dasar (1 lapis) : Primer (1 coat):</i> Dulux Alkali Killer (A579-44469) <i>Cat Akhir (1-3 lapis) :</i> Dulux Weathershield (A918), atau Dulux Pentalite Emulsion (A922), atau Dulux Ambiance (A914), atau Dulux V Gloss (A369) Permukaan Alkaline dan Permukaan Baru : <i>Cat Dasar (1 lapis):</i> Dulux Dulux Alkali Killer (A579-44469) <i>Cat Akhir (2-3 lapis):</i> Dulux Weathershield (A918), atau Dulux Pentalite Emulsion (A922), atau Dulux Ambiance (A914), atau Dulux V Gloss (A369)
INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Yakinkan kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan masker debu pada saat mengamplas atau mengusap permukaan. Yakinkan ventilasi yang bagus selama pengecatan dan pengeringan. Jangan menghirup uap/uap semprot. Gunakan alat pelindung/respirator yang layak apabila selama penyemprotan kondisi ventilasinya tidak mencukupi. Semua peralatan respirator harus memenuhi peraturan/acuan/standar yang berlaku. Pada saat melakukan pengecatan dianjurkan untuk menggunakan alat

pelindung diri seperti kaca mata pengaman, sarung tangan kedap air.
Bila kontak dengan mata, bilas secepatnya dengan air bersih mengalir yang banyak dan segera dapatkan pertolongan medis.
Membersihkan percikan dari kulit: Gunakan air dan sabun atau pembersih kulit yang aman.
Pada saat memindahkan cat/transportasi, pastikan kemasan berdiri tegak secara aman.
Hindarkan dari suhu yang berlebihan. Simpan di tempat yang sejuk.
Bila terjadi kecelakaan, isolasi dan kumpulkan tumpahan dengan pasir atau tanah.
Jangan membuang ke selokan atau saluran air.
Limbah cat sebaiknya dibuang di tempat yang telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Tidak menggunakan bahan tambahan timbal dan merkuri.

Untuk keterangan lebih lanjut atau tentang penggunaan produk ini dapat menghubungi Marketing service pada alamat berikut ini :

**PT. ICI Paints Indonesia,
Jababeka Industrial Estate,
Jl. Jababeka IV Blok V No.64,
Cikarang Bekasi 17530 - Jawa Barat
Tel: (6221) 893 4767/87, Fax: (6221) 893 5079**



Segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan, atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia dalam hubungannya dengan barang yang diproduksi atau dipasarkan, atau penggunaannya atau aplikasinya diberikan dengan seksama. Namun, segala petunjuk, rekomendasi, informasi, bantuan atau layanan yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia diberikan tanpa menyatakan atau berimplikasi terhadap garansi.

Maret 2021