



# ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ สีน้าอะคริลิก

## สีน้าอะคริลิก สำหรับทาภายนอกและภายใน



สีดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ สีน้าอะคริลิกคุณภาพสูง หนึ่งในตระกูลกลุ่มผลิตภัณฑ์สีดูลักซ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมานาน โดยเฉพาะในกลุ่มช่างสีและสถาปนิกมืออาชีพ เพื่อประสิทธิภาพการปกป้องความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน ด้วยสูตรปรับปรุงใหม่ ให้คุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการกลบรอยขีดข่วน ทาได้พื้นที่มาก ด้วยสูตรเฉพาะของ ไอซีไอ ที่ใช้ส่วนผสมของกาอะคริลิกคุณภาพสูง ร่วมกับ TiO<sub>2</sub> เกรดพรีเมียม และ Extender ให้เนื้อสีที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ จึงปกป้องพื้นผิวได้ดี และเห็นสีขึ้นสวยได้ไว ให้ฟิล์มสีสวยเรียบเนียน อีกทั้งเนื้อสีมีความละเอียด ทาสั้น ทาง่าย ง่ายต่อการตกแต่ง

### คำแนะนำเพิ่มเติม

เพื่อประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ดูลักซ์ อื่นๆ ตามขั้นตอนของระบบการทาสี

- สีรองพื้นปูนเสริมการยึดเกาะ และกันด่าง ดูลักซ์ เวเธอร์ซีลด์ ซูเปอร์ไพรเมอร์ หรือสีรองพื้นปูนเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ ไพรเมอร์ ซีลด์
- น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมสภาพ ดูลักซ์ มาซีล
- น้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ซีลด์ โมลด์วอช

### ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้าอะคริลิก 100%
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
ขนาดบรรจุ	1 และ 5 ยูเอสแกลลอน (สี่เบอร์), 3 และ 9 ลิตร (สี่ผสมเครื่อง)
เจดสี	โปรตุเกสจากแคทาล็อกสีดูลักซ์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ หรือพัคสีดูลักซ์
เนื้อสีโดยปริมาตร	38-42 %
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ระยะเวลาทาทับ	30 นาที - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40-45 ตร.ม. / เทียว / ยูเอสแกลลอน

\*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%

### วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที หรือหากต้องการผสม ให้เติมน้ำสะอาด 1 ส่วน ต่อสี 10 ส่วน (10%)
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน
*ข้อแนะนำในการใช้สีสดเข้ม :	ธรรมชาติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบรอย อาจต้องเพิ่มจำนวนเทียวในการทา หรือรองพื้นเสริมด้วยสีอ่อนกว่าในเฉดใกล้เคียงกัน

### ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

#### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน มีความชื้นไม่เกิน 14% ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ซีลด์ โมลด์วอช โดยทาทั้งใช้วาล์วคั้น จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทั้งไว้ให้แห้งสนิท
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นซอกหลืบหรือไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ

วิธีการต่างๆ เช่น การขัด ขจัดฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจทำให้เกิดฝุ่นและหรือฟุ้งที่เป็นอันตราย หากทำได้ควรใช้วิธีการขัดด้วยแปรงและน้ำแทน ควรปฏิบัติงานในที่มีอากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

#### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี ทาสีรองพื้นปูนอะคริลิก ดูลักซ์ ไพรเมอร์ซีลด์ จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นซอกหลืบหรือไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 25% ทาสีรองพื้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวเธอร์ซีลด์ พาวเวอร์พลัส ไพรเมอร์ 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

#### ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วยสี ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตรา คัพเวอร์ อย่างน้อย 2 เทียว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไป ประมาณ 30 นาที - 2 ชั่วโมง



การขนส่งพัสดุที่เกี่ยวข้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัท อีซีไอ โนเบล เท็นทิล (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองจั่น ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889 [www.dulux.co.th](http://www.dulux.co.th)



# Dulux Pentalite Extra Cover Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior



Dulux Pentalite Extra Cover, is new premium quality emulsion paint in Dulux range which is well recognized by professional painters for effectiveness in protecting the aesthetics of both exterior and interior Newly developed for high opacity and extended coverage. Specially formulated with high quality Acrylic latex, premium TiO<sub>2</sub> and Extender, paint film is tightening. Thus providing good opacity, more coverage, easy application and touch up.

## Additional Note

For perfect result, use in conjunction with other Dulux products throughout paint system

- Dulux Weathershield Super Primer
- Dulux Maseal
- Dulux Weathershield Mould Wash

## Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic Emulsion Paint 100%
Finish	Matt
Pack size	1 and 5 U.S. Gallon (Ready-mixed), 3 and 9 Litres (Tinting)
Colour Offer	Please refer Dulux Pentalite Extra Cover colour and Dulux Colour Solution fandeck
Volume Solids	38-42%
Touch Dry	At least 30 Minutes
Recoat Dry	30 Minutes - 2 Hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	40-45 Sq.m./coat/gallon

\*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

## Application

Application Method	Brush, Roller or Spray
Mixing Ratio	Ready for use. Or add up to 1 part clean water to 10 parts of paint (10%), if need
Cleaning up	Clean all equipments with clean water immediately after use

\*Vibrant/deep shades may require additional coats /or apply softer colour of the same shade as undercoat

## Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfects by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

### Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* : Leave surface dry for at least 1 month. Moisture not over 14%. Allow surfaces to dry out.
- *Previously painted or powdery surfaces* : Wash thoroughly to clean the old surface. For area affected by fungus or algae, rub down and leave dry then treat with Dulux Weathershield Mould Wash. Leave the surface overnight then wash again with clean water. Then leave it dry again.

### Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* : Apply 1 coat of Dulux Primershield. Allow at least 2 hours drying before applying top coat
- *Previously painted, powdery surfaces, fiber-cement or skim coat surfaces:* : Apply a thin coat of Dulux Maseal for better adhesion. Allow at least 10-12 hours drying
- *New or previously painted with high moisture surfaces (max.25%)* : Apply 1 coat of Dulux Weathershield Powerplus Primer. Allow at least 2 hours drying prior to applying top coat

### Step 3: Topcoat

- : Apply at least 2 coats of Dulux Pentalite Extra Cover. Allow at least 30 mins - 2 hours drying between coats.



ISO 9001 QMS03026/630  
ISO 14001 EMS05021/198  
OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
TIS 18001 OHS01013/028

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Chaeng Watana Road, Klongkue, Pakkred Nonthaburi 11120  
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand