



## Simple & Déco Meubles

<b>Description du produit</b>	Peinture avec sous-couche intégrée, satinée, en phase aqueuse, pour l'intérieur.
<b>Qualités (points +)</b>	Haute résistance aux chocs et aux rayures. Lessivable. Entretien facile. Séchage rapide.
<b>Type de supports</b>	Pièces sèches. Meubles en mélaminé, inox, petite ferronnerie, petites surfaces plastiques, bois bruts ou déjà peints.
<b>Préparations et Mise en œuvre</b>	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.</p> <p><b>Mélaminé ou petite surface plastique en bon état</b> : lessivage, rinçage et séchage. Ponçage et dépeussierage. Ensuite, appliquer deux couches de Simple &amp; Déco Meubles, attendre 8 heures entre les deux couches.</p> <p><b>Bois non peints</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer deux couches de Simple &amp; Déco Meubles, attendre 8 heures entre les deux couches.</p> <p><b>Bois déjà peints en bon état</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Ensuite, appliquer deux couches de Simple &amp; Déco Meubles, attendre 8 heures entre les deux couches.</p> <p><b>Bois déjà peints en mauvais état</b> : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépeussier. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer deux couches de Simple &amp; Déco Meubles, attendre 8 heures entre les deux couches.</p> <p><b>Petites ferronneries non peintes</b> : éliminer la rouille éventuelle par grattage, brossage ou ponçage et dépeussier. Dégraisser à l'acétone. Appliquer une couche de primaire antirouille adapté. Laisser sécher. Ensuite, appliquer deux couches de Simple &amp; Déco Meubles, attendre 8 heures entre les deux couches.</p> <p><b>Petites ferronneries déjà peints en bon état</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Ensuite, appliquer deux couches de Simple &amp; Déco Meubles, attendre 8 heures entre les deux couches.</p>
<b>Conseils d'application</b>	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.</p> <p>Ne pas appliquer dans les pièces humides.</p> <p>Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux valentine pour plus de facilité.</p> <p>Certains bois contiennent des tanins (Acajou, Iroko, Niangon, Chêne, Merbau, Doussié, Kotibé, Framiré) pouvant provoquer des colorations du film de peinture. Faire un essai préalable et laisser sécher 24 h.</p> <p>Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité.</p> <p>Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.</p> <p>Pour les boiseries, répartir et lisser la peinture dans le sens des fibres du bois.</p>



Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.

L'adhérence optimale de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 7 jours après application.

La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

### Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laque ou fibres de 6 mm Pinceau pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	12 m <sup>2</sup> /l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 2 heures Recouvrable 8 heures
Aspect :	Satin (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Extrait sec en volume :	35 % ± 3
Densité du blanc :	1.27 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Résistance à l'abrasion :	Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de humide : séchage (Perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements)
Technologie :	Résine acrylique Phase aqueuse
Teintes :	12 teintes 9 teintes en aérosol

### Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001