



## PEINTURE TABLEAU

<b>Description du produit</b>	Peinture intérieure en phase aqueuse qui transforme les surfaces en tableau d'écriture
<b>Qualités (points +)</b>	Spécialement formulée pour application sur tous supports en intérieur. Film lisse, résistant aux frottements et aux rayures. Séchage très rapide (6 heures entre chaque couche) ce qui permet de réaliser l'ensemble des travaux en une journée
<b>Type de supports</b>	Pièces sèches. Murs en plaque de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé bruts ou déjà peints. Portes de cuisine ou de chambre en bois, MDF bruts ou déjà peints.
<b>Préparations et mise en œuvre</b>	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée <b>Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, brut</b> : broissage, égrenage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état</b> : lessivage ou broissage et époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état</b> : lessivage ou broissage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Plaques de plâtre cartonnées brut</b> : époussetage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Laisser sécher. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Plaques de plâtre cartonnées peint en bon état</b> : broissage et époussetage ou lessivage. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Plaques de plâtre cartonnées peint en mauvais état</b> : broissage et époussetage ou lessivage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée en phase aqueuse de type Julien ou Dulux Valentine. Laisser sécher. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Bois non peints</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une couche de sous-couche adaptée de type Julien ou Dulux Valentine. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Bois déjà peints en bon état</b> : nettoyer et dégraisser, poncer et dépoussiérer. Sur les parties dénudées, appliquer une sous couche adaptée de type Julien ou Dulux Valentine. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches. <b>Bois déjà peints en mauvais état</b> : éliminer complètement les anciennes peintures par décapage mécanique ou chimique. Poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, appliquer une sous couche adaptée de type Julien ou Dulux Valentine. Eventuellement, poncer à nouveau légèrement, dépoussiérer. Appliquer deux couches de PEINTURE TABLEAU, attendre 6h entre les deux couches.



## Conseils d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C.  
Ne pas appliquer dans les pièces humides.  
Peinture prête à l'emploi, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.  
Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépolir pour casser la brillance de l'ancienne peinture.  
Appliquer en deux couches pour assurer une meilleure résistance au nettoyage.  
Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.  
Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.  
Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.  
La résistance de la peinture (aux chocs, lessivages avec des produits ménagers courants hors eau de javel et une éponge non abrasive ...) est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à partir de 28 jours après application.  
Il est recommandé d'attendre 24 à 48 heures avant remise en service.  
Elle est spécialement conçue pour favoriser l'écriture à la craie, qui s'efface facilement à l'aide d'une éponge humide.  
Ne pas utiliser de stylo craie.

## Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laqueur Pinceau / Brosse
Nettoyage du matériel :	Eau
Dilution :	Prêt à l'emploi.
Rendement :	10 m <sup>2</sup> /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 23°C :	Sec au toucher 30 minutes
Et 50% d'humidité relative	Recouvrable 6 h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air
Aspect :	Mat
Extrait sec en volume :	42.2 % ± 3
Densité du blanc :	1.30 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Technologie :	Peinture acrylique
Teintes :	Noir

## Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.  
Emission dans l'air intérieur\* : C  
\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.  
Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0 806 807 001