



PLAFOND FACILE

Description du produit	Peinture pour plafonds en phase aqueuse, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Séchage rapide en 20 minutes Faible odeur
Type de supports	Pièces sèches. Plafonds en plaque de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé, bruts ou déjà peints.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, brut : brossage, égrenage et époussetage. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FACILE, attendre 6 heures entre les deux couches.
Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état	: lessivage ou brossage et époussetage. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FACILE, attendre 6 heures entre les deux couches.
Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état	: lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FACILE, attendre 6 heures entre les deux couches.
Plaques de plâtre cartonées brut	: époussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FACILE, attendre 6 heures entre les deux couches.
Plaques de plâtre cartonées peint en bon état	: brossage et époussetage ou lessivage. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FACILE, attendre 6 heures entre les deux couches.
Plaques de plâtre cartonées peint en mauvais état	: brossage et époussetage ou lessivage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FACILE, attendre 6 heures entre les deux couches.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Ne pas appliquer sur de la peinture à la chaux ou sur du badigeon. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. En plafond, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes. Lisser la peinture toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m ² . Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. Pour éviter toute trace, ne pas interrompre le travail au milieu.



Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Le nettoyage éventuel d'une tache doit s'effectuer avec une éponge non abrasive humidifiée d'eau.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application : Rouleau polyester tissé 13 mm
Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel : Eau
Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement : 10 m²/l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 20 minutes
Recouvrable 6 heures

Aspect : Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)

Brillant spéculaire : 2-5 GU à 85° selon la norme NF EN ISO 2813
(l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).

Extrait sec en volume : 44 % ± 3

Densité du blanc : 1.63 ± 0.05 g/cm²

Technologie : Résine copolymère en phase aqueuse

Phase aqueuse

Teintes : Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001