

DULUX Wand- und Deckenfarbe Seidenglanz



Seidenglänzende, strapazierfähige Latexfarbe für innen.

- emissionsarm
- lösemittelfrei

WERKSTOFF

<i>Bezeichnung</i>	Dulux Wand- & Deckenfarbe Seidenglanz
<i>Art</i>	Seidenglänzende Latexfarbe für innen
<i>Eigenschaften</i>	Sehr leicht zu verarbeiten, scheuerbeständig und beständig gegen eine Vielzahl haushaltsüblicher Reinigungs- und Desinfektionsmittel, guter Verlauf, gleichmäßiger Seidenglanz und hohe Deckkraft. Hervorragend geeignet für Glasfasergewebe. Geprüft nach den Kriterien der DIN EN 13300 für Deckvermögen-Klasse 2 und Nassabriebbeständigkeit-Klasse 2 (scheuerbeständig nach DIN 53 778). Zur Beschichtung besonders beanspruchter Innenflächen
<i>Verwendungszweck</i>	Abtönbar über das Dulux Colour Mixing System
<i>Farbton</i>	Seidenglänzend
<i>Glanzgrad</i>	Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, organische Füllstoffe, Kaolin, Weichmacher, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
<i>Inhaltsstoffe</i>	Farbe enthält: Isothiazolinone.
<i>Spezifisches Gewicht</i>	ca. 1,29 g/cm ³ je nach Farbton
<i>Verpackungsgrößen</i>	2,5, 5 und 10 l

VERARBEITUNG

<i>Auftragsverfahren</i>	Streichen, Rollen
<i>Verdünnungsmittel</i>	Wasser

AUFBAU/UNTERGRUND

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, und frei von Ausblühungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

Kalkzement- u. Zementmörtelputze, Gipsputze: Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Tragfähig, feste, normal saugende Putze. Sandende, poröse Putze mit Molto Tiefgrund* vorgrundieren.

Kreidende Altanstriche – diese sind erkennbar an dem weißen Abrieb, der sich ergibt, wenn Sie mit dem feuchten Daumen kräftig über die Wand reiben vorgrundieren mit Molto Tiefgrund*. Leimfarben sind vorab abzuwaschen!

Gipskartonplatten: Ein Grundanstrich mit Molto Tiefgrund*.

Beton: Stark saugende Untergründe mit Molto Tiefgrund* vorstreichen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk: Die Beschichtung darf frühestens 3 Monate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden. Je nach Saugfähigkeit mit Molto Tiefgrund* vorgrundieren.

Tragfähige Altanstriche festhaftende überstreichbare Tapeten und Raufaser: Keine besondere Vorbehandlung, direkt überarbeiten. Bei neuen Tapeten empfehlen

DULUX Wand- und Deckenfarbe Seidenglanz



Seidenglänzende, strapazierfähige Latexfarbe für innen.

wir einen Voranstrich mit einer weißen Dispersionsfarbe, z.B.: Dulux Quantum*.
Keine Textiltapeten bearbeiten.

Alte Leimfarbenbeschichtungen: Sorgfältig und restlos abwaschen und mit Molto Tiefgrund* vorgrundieren.

Schimmelbefallene Flächen: Molto Schimmel-Entferner* satt aufsprühen und 15 bis 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend die Oberfläche mit einer Bürste behandeln. Dann mit viel Wasser abwaschen. Nach der Trocknung der behandelten Oberfläche Molto Schimmel-Entferner* nochmals vorsorglich auftragen. Nicht abwaschen, sondern eintrocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und zu beseitigen.

<i>Verarbeitungstemperatur</i>	nicht unter +5°C für Untergrund, Luft und Material relative Luftfeuchte: max. 85 %
<i>Ergiebigkeit</i>	Ca. 7 m ² /l (je nach Untergrundbeschaffenheit).
<i>Trockenzeit</i>	nach ca. 4-6 Std. überstreichbar, je nach Raumtemperatur
<i>Werkzeugreinigung</i>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser oder handelsüblicher Reinigungsmittel.

EU-GRENZWERT

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

LAGERUNG

Die Mindestlagerstabilität im ungeöffneten Gebinde beträgt 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43-1-406-4343 (24 St./Tag, Jeden Tag).

* Bitte beachten Sie das aktuelle Technische Merkblatt.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.