



Dulux Fassadencolor Mix

In besonders vielen Farbtönen mischbar.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Art	Fassadenfarbe, Dispersion.
Anwendungsbereiche	Schlussanstrich für Fassaden im Außenbereich. Universell einsetzbar auf allen mineralischen Flächen wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk etc. sowie als Renovierungsanstrich auf Altanstrichen.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Silikonverstärkte Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Glimmer, Kaolin, Glykole, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
Eigenschaften	Premium-Fassadenfarbe mit Langzeitwetterschutz. Extreme Farbtonvielfalt. Vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall*. Gute Füllkraft. Wasserdampfdurchlässig. Sehr leichte Verarbeitung. Geruchsneutral. Streichfertig eingestellt. * Die Wirkung ist zeitlich begrenzt und jeweils abhängig von Gebäudekonstruktion und Umweltbedingungen.
Farbton	Basis 1 - Weiß. Basis 2 - Halbtransparent. Basis 3 – Transparent. Die Basen werden individuell nach Ihren Farbtonwünschen auf der Mischmaschine abgetönt.
Gebindegrößen	2,5 l, 5 l, 10 l (fertig abgemischt).

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Glanz	Matt.
Dichte/20°C	Ca. 1,38 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	2,5 l für ca. 15 m ² , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen. 5 l für ca. 30 m ² , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen. 10 l für ca. 60 m ² , bei einmaligem Anstrich auf glatten Untergründen.
Trockenzeit	Überstreichbar und regenfest nach ca. 6-8 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

III. Arbeitsanleitung

Auftragsverfahren	Streichen und Rollen.
Verdünnen	Dulux Fassadencolor Mix ist nach dem Abtönen gebrauchsfertig und wird im

	Originalzustand verarbeitet.																				
Anstrichaufbau	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.</p> <p>Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. In diesem Fall mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Bei Renovierungsanstrichen abblätternde Farbe entfernen. Anschließend mit einem wasserbasierten Tiefgrund grundieren.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind streichen, da dies zur Streifenbildung führen kann.</p> <p>Farbe vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Vor Verarbeitung Farbton mittels Probeanstrich auf Testfläche überprüfen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundierung</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mineralische Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk etc.*</td> <td>ggf. Untergrund sorgfältig reinigen, neuen mineralischen Putz 4 Wochen trocknen lassen</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>2x Dulux Fassadencolor Mix</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche (nicht kreidend)</td> <td>Untergrund sorgfältig reinigen</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>1x Dulux FassadenColor Mix (mit 10 % Wasser verdünnen)</td> <td>1x Dulux Fassadencolor Mix</td> </tr> <tr> <td>Altanstriche (kreidend)</td> <td>Untergrund sorgfältig reinigen</td> <td>1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>2x Dulux Fassadencolor Mix</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Nicht geeignet für Kalkputze.</p> <p>Informationen zu Anstrichaufbauten auf hier nicht aufgeführten Untergründen erhalten Sie auf Anfrage.</p>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	mineralische Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk etc.*	ggf. Untergrund sorgfältig reinigen, neuen mineralischen Putz 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	nicht erforderlich	2x Dulux Fassadencolor Mix	Altanstriche (nicht kreidend)	Untergrund sorgfältig reinigen	nicht erforderlich	1x Dulux FassadenColor Mix (mit 10 % Wasser verdünnen)	1x Dulux Fassadencolor Mix	Altanstriche (kreidend)	Untergrund sorgfältig reinigen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	nicht erforderlich	2x Dulux Fassadencolor Mix
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
mineralische Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk etc.*	ggf. Untergrund sorgfältig reinigen, neuen mineralischen Putz 4 Wochen trocknen lassen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	nicht erforderlich	2x Dulux Fassadencolor Mix																	
Altanstriche (nicht kreidend)	Untergrund sorgfältig reinigen	nicht erforderlich	1x Dulux FassadenColor Mix (mit 10 % Wasser verdünnen)	1x Dulux Fassadencolor Mix																	
Altanstriche (kreidend)	Untergrund sorgfältig reinigen	1x Dulux Tiefgrund wasserbasiert	nicht erforderlich	2x Dulux Fassadencolor Mix																	
Nachbehandlung	Dulux Fassadencolor Mix kann mit allen handelsüblichen Dispersions-Fassadenfarben überstrichen werden.																				
Reinigung der Werkzeuge	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
IV. Besondere Hinweise																					
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 39 g/l VOC.																				
Produktcode	M-DF 02.																				
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei																				

einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067901
E dulux.de@akzonobel.com
www.dulux.de



Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 136
E dulux.at@akzonobel.com
www.dulux.at

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com