



# Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix

In besonders vielen Farbtönen mischbar.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

## I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holzfenster. Nur im Außenbereich und auf Fensterinnenseiten verarbeiten.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Acrylatdispersion, Alkydharzemulsion, Alkydharz, Titandioxid, Calcit, Wasser, Alkohole, Glykol, Additive, Konservierungsmittel. Farbe enthält: 3-Jod-2-propinylbutylcarbammat (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067901).
<b>Eigenschaften</b>	3in1 - Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich aus einer Dose. Schnell trocknend. Geruchsarm. Vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall.* Langfristige Wetterbeständigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute Füllkraft. Vergilbungsstabil. Blockfest. Hochelastisch. Gute Kantenabdeckung. Geringe Ablaufneigung. Streichfertig eingestellt.  Die Wirkung ist zeitlich begrenzt und abhängig von Gebäudekonstruktion und Umweltbedingungen.  Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.
<b>Farbton</b>	Basis 1 – Weiß. Basis 2 – Halbtransparent. Basis 3 – Transparent.  Die Basen werden individuell nach Ihren Farbtonwünschen auf der Mischmaschine abgemischt.
<b>Gebindegrößen</b>	500 ml.

## II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Glanz</b>	Seidenglänzend.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,33 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	500 ml für ca. 6,5 m <sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich.
<b>Trockenzeit</b>	Griffest nach ca. 2 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Überstreichbar nach ca. 6 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

## III. Arbeitsanleitung

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen und Rollen.
--------------------------	-----------------------

<b>Verdünnen</b>	Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix ist nach dem Abtönen gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.																				
<b>Anstrichaufbau</b>	<p>Alle Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, fett- und rostfrei sein.</p> <p>Lack vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Vor Verarbeitung Farbton mittels Probeanstrich auf Testfläche überprüfen.</p> <p>Achtung: Hölzer wie z.B. Merbau, Meranti, Eiche, Douglasie etc. enthalten anstrichverfärbende Holzinhaltstoffe. Bei Anstrichen auf diesen Holzarten empfehlen wir als Grundierung 1x Dulux Isoliergrund wasserbasiert.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Vorbehandlung</th> <th>Grundierung</th> <th>Zwischenanstrich</th> <th>Schlussanstrich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>neues Holz (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)</td> <td>anschleifen</td> <td>1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> <td>1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> <td>1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> </tr> <tr> <td>intakte Altanstriche</td> <td>anschleifen, säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)</td> <td>nicht erforderlich</td> <td>bei stärkerer Verwitterung ggf. 1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> <td>1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> </tr> <tr> <td>defekte Altanstriche (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)</td> <td>lose Anstriche komplett entfernen, anschleifen</td> <td>1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> <td>1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix</td> <td>1x Dulux Fensterlack wasserbasiert Mix</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nach jeder Lackierung leichten Zwischenschliff durchführen.</p> <p>Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p>	Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	neues Holz (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	anschleifen	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	intakte Altanstriche	anschleifen, säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)	nicht erforderlich	bei stärkerer Verwitterung ggf. 1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	defekte Altanstriche (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	lose Anstriche komplett entfernen, anschleifen	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack wasserbasiert Mix
Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich																	
neues Holz (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	anschleifen	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix																	
intakte Altanstriche	anschleifen, säubern (z.B. mit Molto Anlauger und Entfetter)	nicht erforderlich	bei stärkerer Verwitterung ggf. 1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix																	
defekte Altanstriche (Hölzer mit farbigen Inhaltsstoffen: s.o.)	lose Anstriche komplett entfernen, anschleifen	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix	1x Dulux Fensterlack wasserbasiert Mix																	
<b>Nachbehandlung</b>	Dulux Fensterlack Seidenglanz wasserbasiert Mix kann mit allen handelsüblichen, wasserbasierten Lacken überstrichen werden. Vor einer Lackierung mit lösemittelbasierten Produkten sollte der Anstrich mindestens 2 Wochen ausgehärtet sein.																				
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.																				
<b>IV. Besondere Hinweise</b>																					
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.																				
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 129 g/l VOC.																				
<b>Produktcode</b>	M-LW 01.																				
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.																				

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**

Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067901  
E [dulux.de@akzonobel.com](mailto:dulux.de@akzonobel.com)  
[www.dulux.de](http://www.dulux.de)

**Akzo Nobel Coatings GmbH**

Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 136  
E [dulux.at@akzonobel.com](mailto:dulux.at@akzonobel.com)  
[www.dulux.at](http://www.dulux.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**

Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)