




產品資料	
用途	適用於裝飾建築物室外之磚造、水泥牆面。
特色	<p>持久抗裂 強效防水抗鹼</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2079 色色彩豐富 ● 300%彈性，耐久抗裂防水韌性強 ● 強效抗鹼，預防粉化及壁癌產生 ● 高效防霉抗藻，耐候性佳抗紫外線 <p>塗刷性能優異 施工快速</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遮蓋力強 輕鬆覆蓋龜裂細紋 ● 漆質滑溜流平佳 塗刷順手 ● 附著力佳 不易脫落
包裝	<p>3 公升、8 公升包裝</p> 
顏色	2079 色
光澤	亮光
成份	壓克力樹脂、二氧化鈦、添加劑、水
稀釋劑	清水
固成份	約 45% 以上
理論塗佈量	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 公升漆料約可塗刷 2.4 坪(膜厚 150µm 以上)，實際塗刷面積及道數視顏色深淺、塗刷底材性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具、膜厚及其他環境因素影響，而有所增減。 <p>*注意：得利電腦調色漆色號第 3 碼彩度值>350 的鮮豔色彩，需先以 1 道色號 00NN 72/000 實心白打底，以增加色彩飽和度，並減少塗刷道數。</p>
漆膜抗性	<ul style="list-style-type: none"> ● 耐洗刷性：超過國家標準 CNS4940 第二種 2000 次以上 ● 耐水性：符合 72 小時耐水標準 ● 耐鹼性：符合 72 小時耐鹼標準
產品認證	NA
檢驗報告	<ul style="list-style-type: none"> ● 國家標準 CNS4940 第二種 檢驗 ● 防黴：通過 JIS Z2911 防黴測試 ● VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量遠低於 CNS 國家標準 (200g/L)

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當的前處理及底塗)
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明)
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：建議施工前塗刷一道得利強力防水底膠，可以強化防水效果，增加接著力。 ● 面漆：得利電腦調色外牆防水漆-剝裂專家(A955U 各色)
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用刷塗、滾塗及噴塗。 ● 第一道視底材狀況以清水稀釋 10%~20% 充分攪拌均勻，第二道則無需加水稀釋。 ● 噴塗：應依噴塗工具之需要做適當的稀釋。不可過度稀釋,以免造成浮色現象。 ● 洗滌溶劑：清水 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 ● 注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 60~120 分鐘 - 施工間隔時間：約 60~120 分鐘 ● 一般環境下，七日後可供正常使用。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間。</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害、對水中環境造成長期不利的影響。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。

*資料更新：Apr, 2016

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131