




產品資料	
用途	適用於建築物室外牆面或屋頂防水打底塗裝。
特色	防水 抗裂 抗鹼 第一道防護打底 <ul style="list-style-type: none">● 高黏性● 高滲透● 12 倍彈性
包裝	5 加侖包裝 
顏色	透明
光澤	亮光
成份	水性合成樹脂、添加劑、水
稀釋劑	清水
固成份	約 25%以上(重量比)
理論塗佈量	5 加侖漆料約可塗刷 75~95 坪面積一道。 注意: 實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響
漆膜抗性	伸長率: 1200%以上 耐鹼性: 符合 CNS10757 試驗方法, 浸鹼液 48 小時, 漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐水性: 符合 CNS10757 試驗方法, 浸水 72 小時, 漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐酸性: 符合 CNS10757 試驗方法, 浸酸液 72 小時, 漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。
產品認證	NA
檢驗報告	CNS 10757 耐鹼測試 CNS 10757 耐水測試 CNS 10757 耐酸測試 VOC 揮發性有機化合物: VOC 含量遠低於 CNS 國家標準 (250g/L)

*以上數據僅供參考, 不具任何保固之意義



施工/安全須知			
適用底材	新舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板等底材。		
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥面：未塗刷過或經水洗的潮濕底材，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥面、PU、磁磚、洗石子、浪板：先刮除不良舊漆膜、嚴重粉化的 PU 防水層、生銹鬆散浪板、或修補磁磚，再用刷子或強力噴水來徹底清潔底材，並去除油脂、灰塵或鬆散異物並待底材完全乾燥後再進行施工。 		
塗裝系統	外牆防水		
	道數	稀釋	施工面積
	底漆(1道)	得利強力防水底膠：不須稀釋，嚴重粉化的牆面則建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。	1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。
	面漆(2道)	剝裂專家：第一道視底材狀況可添加 10~20% 清水稀釋，充份攪拌均勻，第二道則不需加水稀釋。	1 公升漆料塗刷 0.8 坪面積，可達到有效膜厚 150um 以上
	屋頂防水		
	道數	稀釋	施工面積
	底漆(1道)	得利強力防水底膠：不須稀釋，嚴重粉化的地面則建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。 倍剝漏中塗漆：與水以 2:1 比例混合攪拌均勻。	1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。
	中塗漆(2道)	倍剝漏中塗漆：不須稀釋	1 公升漆料塗刷 0.3 坪面積，可達到有效的膜厚 320µm。
	面漆(1道)	倍剝漏面漆：不須稀釋 (若面漆顏色與中塗漆不同則需施工 2 道)	1 公升漆料約可塗刷 1.6 坪面積。
	施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 刷塗、滾塗或噴塗一道，不需加水稀釋即可塗刷。嚴重粉化的地面則建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。 ● 請於晴朗、濕度低的天候施工，以確保施工品質。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 	
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 1~2 小時 - 施工間隔時間：約 1~2 小時 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間		
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。 		
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。 		

*資料更新：Mar., 2012

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

