


# 產品技術資料

## 得利全效水泥漆-半光 (A929 系列)

Dulux All-in-1 Masonry Semi-Gloss



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

| 產品資料  |   |
|-------|---|
| 用途    | 適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。  |
| 特色    | 得利全效水泥漆，採用安全原料製成，獲得「健康綠建材」認證，安全環保。漆質滑溜、遮蓋力佳，塗刷效率高，且具有防霉、抗菌、防潮、抗汗、耐擦洗等功能，是工程及裝潢的專業選擇。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 超強遮蓋力</li><li>● 防霉抗菌</li><li>● 抗汗耐擦洗</li></ul>                   |
| 包裝    | 1 加侖, 5 加侖裝<br>   |
| 顏色    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 1 加侖 (僅 3 色 特殊訂購色)</li><li>● 5 加侖 (僅 3 色 特殊訂購色)</li></ul>   |
| 光澤    | 半光  |
| 成份    | 水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水  |
| 稀釋劑   | 清水  |
| 固成份   | 約 45%以上(重量比)  |
| 理論塗佈量 | 1 加侖漆料約可塗刷 9~12 坪面積一道，依標準施工 2 道，可塗刷 5~6 坪面積。<br>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響   |
| 漆膜抗性  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 耐洗刷性：通過耐洗刷測試次數超過 10,000 次以上</li><li>● 耐水性：符合 36 小時耐水標準</li><li>● 耐鹼性：符合 36 小時耐鹼標準</li></ul>   |
| 產品檢測  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 國家標準 CNS4940 第一類檢驗</li><li>● 揮發性有機化合物(VOC)：VOC 含量符合 CNS 國家標準 (200g/L)以下</li><li>● 防黴：通過 JIS Z 2911 防黴測試標準</li><li>● 抗菌：通過 JIS Z 2801 抗菌測試標準</li></ul> |

\*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義

# 產品技術資料

## 得利全效水泥漆-半光 (A929 系列)

### Dulux All-in-1 Masonry Semi-Gloss



AkzoNobel  
Tomorrow's Answers Today

| 施工/安全須知 |   |
|---------|---|
| 適用底材    | 水泥、矽酸鈣板、木板(須經過當前處理及底塗)。   |
| 表面處理    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>新建水泥牆面</b>：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。</li> <li>● <b>舊水泥牆面</b>：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。</li> <li>● <b>問題牆面</b>： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。</li> <li>- 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。</li> <li>- 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。</li> <li>- 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明)</li> </ul> </li> </ul> |
| 塗裝系統    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>底漆</b>：建議施工前塗刷一道底漆，以增加面漆附著力、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 一般牆面：建議使用<b>得利底漆系列</b>。</li> <li>- 問題牆面：建議使用<b>得利防壁癌底漆系列</b>。</li> </ul> </li> <li>● <b>面漆</b>：得利全效水泥漆(A929 系列各色)</li> </ul>  |
| 施工方式    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。</li> <li>● 稀釋：施工前請添加 10~20%清水稀釋，充分攪拌後使用。施工於底漆或封固性表面上時，可添加約 20%清水稀釋後使用；噴塗時可依噴塗工具之需要添加適當清水稀釋後使用。</li> <li>● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備</li> </ul> <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>   |
| 乾燥時間    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘</li> <li>- 施工間隔時間：約 60~90 分鐘</li> </ul> </li> <li>● 一般環境下，七日後可完全乾燥。</li> </ul> <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>   |
| 安全須知    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。</li> <li>● 禁止用於食品，不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。</li> <li>● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。</li> <li>● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。</li> <li>● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害、對水中環境造成長期不利的影響。</li> </ul>  |
| 緊急處理方式  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。</li> <li>● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。</li> <li>● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。</li> <li>● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。</li> </ul>   |

\*資料更新：May, 2019

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 [www.dulux.com.tw](http://www.dulux.com.tw)

320 桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

