

產品技術資料

得利全效封閉底漆 (A931N)

Dulux Interior Stain Block Sealer



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

產品資料	
用途	適用於建築物室內裝潢合板、水泥牆面及天花板之打底塗刷。
特色	封油綁底 強化遮蓋力 第一道防護打底 <ul style="list-style-type: none">● 獨特鎖油分子 裝潢板綁底封油● 強化面漆遮蓋力 施工快速● 強效抗鹼耐酸 防底材剝落粉化
包裝	1 加侖包裝 
顏色	白色、實心白
光澤	有光
成份	二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水性合成樹脂、水
稀釋劑	清水
固成份	約 40%以上(重量比)
理論塗佈量	1 加侖漆料約可塗刷 10~12 坪面積一道。 注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性與施工工具及其他環境因素影響
漆膜抗性	耐鹼性：符合 CNS10757 試驗方法，浸鹼液 48 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐酸性：符合 CNS10757 試驗方法，浸酸液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐屈曲性：符合 CNS10757 試驗方法，通過軸棒直徑 6mm 耐屈曲性測試。
產品認證	NA
檢驗報告	CNS 10757 耐鹼測試 CNS 10757 耐酸測試 CNS 10757 耐屈曲性 採用低 VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量低於 CNS15080 國家標準範圍最大限制值 (200g/L)

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義

Formatted: Font: (Default) Arial, (Asian) 細明體



Formatted: Font: Arial, 8 pt, Bold, Font color: Custom
Color(RGB(0,81,146))

產品技術資料

得利全效封閉底漆 (A931N)

Dulux Interior Stain Block Sealer



AkzoNobel

Today

施工/安全須知	
適用底材	木板、水泥、矽酸鈣板。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 木板：打磨清除粉塵後再塗刷。 ● 新建水泥牆面：未塗刷過或經水洗的潮濕底材，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利抗壁癌威力包罐身說明)
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：採用底漆+面漆完整的水性塗刷系統，可以解決底材透油吐黃問題，並減少面漆塗刷道數。 <ul style="list-style-type: none"> ● 木板一般牆面或粉化牆面：得利全效封閉底漆 <ul style="list-style-type: none"> - 白色或淺色面漆：搭配得利全效封閉底漆白色 - 豔色面漆(色號第 3 碼>350)：搭配得利全效封閉底漆實心白 ● 壁癌問題牆面：得利抗壁癌威力包 ● 面漆：得利乳膠漆或水泥漆系列
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 稀釋：刷塗與滾塗不需加水稀釋即可塗刷，但若針對粉化或批土牆面請添加 20%~30%清水稀釋。噴塗請添加 30%清水稀釋，充份攪拌均勻。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度、遮蓋力及封油效果，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘 - 施工間隔時間：約 90~120 分鐘 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐蓋緊密，並存放於陰涼處。 ● 產品開罐或稀釋後，請儘快使用完畢，以免變質。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 塗刷時請打開窗戶，保持工作場所通風良好。 ● 打磨及塗刷施工時請配戴手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼睛。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。 ● 採用低 VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量低於 CNS15080 國家標準範圍最大限制值 (200g/L)。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：若不慎濺入眼睛，取出隱形眼鏡，立即用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並送醫診治。 ● 皮膚接觸：若油漆沾染皮膚，脫去污染衣物，立即用肥皂及清水沖洗皮膚，並視情況送醫。 ● 吸入：若因不慎吸入粉塵或漆霧而感覺不適，請移至通風處，保持身體溫暖及充分休息，並視情況送醫。

*資料更新：May, 2019

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

