


產品技術資料

得利高效遮蓋水性水泥漆 (A935 系列)

Dulux High Opacity Masonry Mat



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

產品資料	
用途	適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。
特色	<p>得利高效遮蓋水性水泥漆,採用低化學味、低 VOC(揮發性有機化合物)的安全原料,不添加甲醛、鉛、汞等重金屬,安全有保障。</p> <p>超強遮蓋力、好修補、施工省時省力,且具有防霉、抗菌、耐擦洗等功能,是室內塗刷工程的專業選擇。</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 高效遮蓋- 超強遮蓋力,塗刷面積大 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 全新高效遮蓋配方,擁有超強遮蓋力+ 優異塗刷性,漆質滑順不拉手,噴塗、刷塗都適合 □ 高效施工- 省時修補,易施工,施工有效率 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 修補便利性高,修補牆面不留痕,無須長時間等待,省時有效率 □ 超高健康安全標準- 國內外雙重標章檢測認證 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 業界唯一獲得歐盟 UL 認證的水性水泥漆,不添加鉛、汞等十大重金屬 ▪ 符合 CNS4940 國家標準,獲得綠建材標章 ▪ 環保水性配方,採用低 VOC(揮發物有機化合物)/ 低化學味原料 □ 健康安全 - 堅守三“不”承諾 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 不添加環境賀爾蒙 ▪ 不添加致癌風險抗菌劑 ▪ 不添加甲醛及十大重金屬
包裝	<p>1 加侖及 5 加侖裝</p> 
顏色	<p>共 20 色</p> <p>1 加侖：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現成色：白色、特白、百合白、玫瑰白、豪灰、鄉居、蘇打綠、霧鄉、藤色、大麥白、蘭花白、藍鈴白 • 特殊訂購色：陶桔橘、水漾紅、象牙、鵝毛黃、雲紗藍、天水藍、薰衣草、宇宙黑 <p>5 加侖：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 現成色：白色、特白、百合白、玫瑰白、豪灰、鄉居、蘇打綠、藤色 • 特殊訂購色：霧鄉、大麥白、蘭花白、藍鈴白、陶桔橘、水漾紅、象牙、鵝毛黃、雲紗藍、天水藍、薰衣草、宇宙黑



光澤	平光
成份	水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水
稀釋劑	清水
固成份	約 55%以上(重量比)
理論塗佈量	塗刷面積: 1 加侖可塗刷 10~12 坪一道，依標準施工 2 道，可塗刷 5~6 坪 注意: 實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響
漆膜抗性	<ul style="list-style-type: none"> ● 耐洗刷性: 符合 20000 次耐洗刷檢驗 ● 耐水性: 符合 36 小時耐水標準 ● 耐鹼性: 符合 36 小時耐鹼標準
產品檢測	<ul style="list-style-type: none"> ● 符合國家標準 CNS4940 第一類檢驗 ● VOC 揮發性有機化合物: VOC 含量符合 CNS 國家標準(200g/L)以下 ● 防黴: 通過 JIS-Z-2911 防黴測試標準 ● 抗菌: 通過 JIS-Z-2801 抗菌測試標準

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義

施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當前處理及底塗)。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面: 未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面: 用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面: <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化: 用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞: 請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉: 請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌: 請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明)
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 稀釋: 施工前請添加 10~20% 清水稀釋，充分攪拌後使用。施工於底漆或封固性表面上時，可添加約 20% 清水稀釋後使用；噴塗時可依噴塗工具之需要添加適當清水稀釋後使用。 ● 清理: 施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意: 稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>



乾燥時間	<ul style="list-style-type: none">● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道：<ul style="list-style-type: none">- 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘- 施工間隔時間：約 60~90 分鐘● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none">● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。● 禁止用於食品，且不可食用，吞入危害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害，對水中環境造成長期不利的影響。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none">● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。● 吸入：若因不慎吸入粉塵或漆霧而感到不適，請移至通風處，保持患者身體溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。

*資料更新： Nov. 2018

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

320 桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131