




產品資料	
用途	適用於裝飾建築物室外之磚造、水泥牆面。
特色	持久抗裂 強效防水 <ul style="list-style-type: none"> 300%彈性 防霉抗藻 遮蓋力強
包裝	1 加侖及 5 加侖包裝 
顏色	<ul style="list-style-type: none"> 1 加侖：白色、象牙、鐵灰、淺咖啡、草綠、水藍 5 加侖：白色、象牙、鐵灰、淺咖啡、草綠、水藍
光澤	有光
成份	壓克力樹脂、二氧化鈦、添加劑、水
稀釋劑	清水
固成份	約 45%以上 (重量比)
理論塗佈量	一公升漆料塗刷 0.8 坪面積，可達到有效的膜厚 150um 以上。 注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響
漆膜抗性	伸長率: 300%以上 耐鹼性: 符合 CNS4940 第二種規定，浸鹼液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐水性: 符合 CNS4940 第二種規定，浸水 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。 耐洗刷性: 符合 CNS4940 第二種規定，洗刷 2000 次以上，漆膜無顯著磨損。
產品認證	健康綠建材認證
檢驗報告	國家標準 CNS4940 第二種檢驗 VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量遠低於 CNS 國家標準 (250g/L) 防黴：通過 JIS-Z-2911 防黴測試

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知										
適用底材	水泥、矽酸鈣板。									
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水徹底清除牆面上黴斑、苔蘚、鹼結晶、灰塵及鬆散的舊漆等附著物，待牆面完全乾燥後再進行塗刷。 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明) 									
塗裝系統	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">道數</th> <th style="width: 45%;">稀釋</th> <th style="width: 40%;">施工面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底漆(1道)</td> <td>得利強力防水底膠：建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。</td> <td>1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。</td> </tr> <tr> <td>面漆(2道)</td> <td>剋裂專家：第一道視底材狀況可添加 10~20%清水稀釋，充份攪拌均勻，第二道則不需加水稀釋。</td> <td>1 公升漆料塗刷 0.8 坪面積，可達到有效的膜厚 150um 以上。</td> </tr> </tbody> </table> <p>外牆防水</p>	道數	稀釋	施工面積	底漆(1道)	得利強力防水底膠： 建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。	1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。	面漆(2道)	剋裂專家： 第一道視底材狀況可添加 10~20%清水稀釋，充份攪拌均勻，第二道則不需加水稀釋。	1 公升漆料塗刷 0.8 坪面積，可達到有效的膜厚 150um 以上。
道數	稀釋	施工面積								
底漆(1道)	得利強力防水底膠： 建議與水以 1:1 比例稀釋，增加滲透性及附著性。	1 公升漆料約可塗刷 4 坪面積一道。								
面漆(2道)	剋裂專家： 第一道視底材狀況可添加 10~20%清水稀釋，充份攪拌均勻，第二道則不需加水稀釋。	1 公升漆料塗刷 0.8 坪面積，可達到有效的膜厚 150um 以上。								
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> · 刷塗、滾塗或噴塗皆可。 · 請於晴朗、濕度低的天候施工，以確保施工品質。 · 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。 <p>*注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化</p>									
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 1~2 小時 - 施工間隔時間：約 1~2 小時 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>									
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 請小心搬運。 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。 									
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。 									

*資料更新：Mar., 2016

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

