




產品資料	
用途	適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。
特色	<p>得利竹炭健康居(抗甲醛)乳膠漆為一款具有淨化室內空氣的頂級環保乳膠漆，嚴選純淨安全的頂級原料，純淨無化學味；創新的除醛科技，能有效分解淨化室內的甲醛等化學氣體，讓室內的空氣清新。更具有色彩持久、防霉抗菌、防潮抗污、覆蓋細紋、超強耐擦洗等全效防護功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 純淨環保無化學味 • 分解淨化空氣中甲醛 • 含 250 奈米白竹炭 • 超強耐擦洗 30000 次
包裝	<p>1 公升, 1 加侖, 10 公升, 5 加侖裝</p> 
顏色	<ul style="list-style-type: none"> • 1 公升(8 色)：白色、玫瑰白、蠶絲白、春光白、貝殼白、細沙黃、嫩竹綠、雲空藍 • 1 加侖(18 色)：白色、玫瑰白、蠶絲白、花崗白、大地褐、木屋褐、薔薇白、櫻花紅、春光白、蜜桃橘、貝殼白、細沙黃、鮮草綠、嫩竹綠、海天藍、雲空藍、水晶紫、雲彩紫 • 10 公升(4 色)：白色、玫瑰白、蠶絲白、貝殼白 • 5 加侖(4 色)：白色、玫瑰白、蠶絲白、貝殼白
光澤	平光
成份	250 奈米白竹炭、水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水
稀釋劑	清水
固成份	約 50%以上(重量比)
理論塗佈量	<p>1 公升漆料約可塗刷 2.6~3.2 坪面積一道，依標準施工 2 道，可塗刷 1~2 坪面積</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響</p>
漆膜抗性	<ul style="list-style-type: none"> • 符合國家標準 CNS4940 第一種測試 • 耐洗刷性：通過耐洗刷測試次數超過 30000 次以上 • 耐水性：符合 36 小時耐水標準 • 耐鹼性：符合 36 小時耐鹼標準
產品檢測	<ul style="list-style-type: none"> • 甲醛分解：SGS 測試甲醛去除率 95+% • VOC 揮發性有機化合物：VOC 含量遠低於 CNS 國家標準 (200g/L) • 防黴：通過 JIS-Z-2911 防黴測試標準 • 抗菌：通過 JIS-Z-2801 抗菌測試標準

*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當前處理及底塗)。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆罐身說明)
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：建議施工前塗刷一道底漆，以增加面漆附著力、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久。 <ul style="list-style-type: none"> - 一般牆面：建議使用得利底漆系列。 - 問題牆面：建議使用得利防壁癌底漆系列。 ● 面漆：得利竹炭健康居(抗甲醛)乳膠漆(A991 各色)
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 稀釋：施工於底漆或封固性表面上時，可添加約 20%清水稀釋後使用；噴塗時可依噴塗工具之需要添加適當清水稀釋後使用。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30~60 分鐘 - 施工間隔時間：約 60~90 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入危害健康，開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。 ● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害、對水中環境造成長期不利的影響。
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。

*資料更新：May, 2019

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131

