




| 產品資料 | |
|-------|---|
| 用途 | 適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。 |
| 特色 | <p>淨 清 抗 亮 護好宅 · 安心升級！</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 淨呼吸 250 奈米白竹炭 · 淨除化學味 · 居家更安心！ ● 清汗漬 「Stain Repellent 抗污科技」常見汗漬都能清除 · 保養好輕鬆！ ● 抗害菌 符合歐盟規定的安全抗菌因子 · 防霉抗菌 · 保護健康！ ● 亮麗如新 專利「Color Protect 恆彩科技」· 色澤恆久 · 質感如新！ |
| 包裝 | <p>1 公升、1 加侖、10 公升及 5 加侖裝</p>  |
| 顏色 | <ul style="list-style-type: none"> ● 1 公升 (4 色)：特白、白色、玫瑰白、百合白 ● 1 加侖 (16 色)：特白、白色、大麥白、鄉居、藤色、霧鄉、蘭花白、霧粉紅、玫瑰白、淡粉橘、百合白、鵝毛黃、青蘋白、藍鈴白、蘇打綠、嬰兒藍 ● 10 公升 (4 色)：特白、白色、玫瑰白、百合白 ● 5 加侖 (9 色)：特白、白色、大麥白、鄉居、霧鄉、蘭花白、玫瑰白、百合白、藍鈴白 |
| 光澤 | 平光 |
| 成份 | 水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水 |
| 稀釋劑 | 清水 |
| 固成份 | 約 50%以上(重量比) |
| 理論塗佈量 | <p>1 公升約可塗刷 9.9 m² (3 坪) 一道 · 5 加侖 (18.927 公升) 約可塗刷 187 m² (56.78 坪) 一道</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響</p> |
| 漆膜抗性 | <p>耐污染性：通過 CNS10757 標準測試</p> <p>耐洗刷性：超過國家標準(CNS4940 第一類) · 耐擦洗次數 40,000 次以上。</p> <p>耐水性：符合 72 小時耐水標準</p> <p>耐鹼性：符合 72 小時耐鹼標準</p> |
| 產品認證 | <p>健康綠建材認證</p> <p>美國 UL 認證</p> |
| 檢驗報告 | <p>CNS10757 耐污染性測試</p> <p>國家標準 CNS4940 檢驗</p> <p>JIS-Z-2801 抗菌測試 (10 種菌種)</p> <p>JIS-Z-2911 抗霉測試</p> |

*以上數據僅供參考 · 不具任何保固之意義



得利全效合一竹炭乳膠漆 (A986 系列)

Dulux All-in-One Emulsion (A986 Series)

AkzoNobel
tomorrow's Answers Today

| 施工/安全須知 | |
|---------|---|
| 適用底材 | 水泥、矽酸鈣板、木板(須經過適當前處理及底塗)。 |
| 表面處理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 新建水泥牆面：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。 ● 舊水泥牆面：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。 ● 問題牆面： <ul style="list-style-type: none"> - 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。 - 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。 - 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。 - 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆系列產品說明) |
| 塗裝系統 | <ul style="list-style-type: none"> ● 底漆：建議施工前塗刷一道底漆，以增加面漆附著力、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久。 <ul style="list-style-type: none"> - 一般牆面：建議使用得利底漆系列。 - 問題牆面：建議使用得利防壁癌底漆系列。 ● 面漆：得利全效合一乳膠漆(A986 各色) |
| 施工方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。 ● 稀釋：施工前請添加 10 – 20% 清水稀釋，充分攪拌後使用，施工於底漆或封固性表面上時，可添加約 20% 清水稀釋後使用；噴塗時可依噴塗工具之需要添加適當清水稀釋後使用。 ● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備 <p>※ 注意:稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p> |
| 乾燥時間 | <ul style="list-style-type: none"> ● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> - 指觸乾燥時間：約 30 ~ 60 分鐘 - 施工間隔時間：約 60 ~ 90 分鐘 ● 一般環境下，七日後可完全乾燥。 <p>※ 注意:通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p> |
| 安全須知 | <ul style="list-style-type: none"> ● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。 ● 請小心搬運。 ● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。 ● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。 ● 請保持施工場所通風良好。打磨及塗刷施工時請應配手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼睛。 ● 漆料打翻溢出時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害，對水中環境造成長期不利的影響。 |
| 緊急處理方式 | <ul style="list-style-type: none"> ● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。 ● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。 ● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。 ● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。 |

*資料更新：Nov., 2020

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 www.dulux.com.tw

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321-131