




產品資料	
用途	適用於建築物室內水泥牆面及天花板之裝飾塗刷。
特色	<p>淨 清 抗 亮 護好宅 · 安心升級！</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 淨呼吸 250 奈米白竹炭 · 淨除化學味 · 居家更安心！</li> <li>● 清汗漬 「Stain Repellent 抗污科技」 常見汗漬都能清除 · 保養好輕鬆！</li> <li>● 抗害菌 符合歐盟規定的安全抗菌因子 · 防霉抗菌 · 保護健康！</li> <li>● 亮麗如新 專利「Color Protect 恆彩科技」 · 色澤恆久 · 質感如新！</li> </ul>
包裝	<p>1 公升, 3 公升, 8 公升裝</p> 
顏色	2079 色
光澤	平光
成份	水性合成樹脂、二氧化鈦、有機顏料、無機顏料、礦物質填充料、水
稀釋劑	清水
固成份	約 50%以上(重量比)
理論塗佈量	<p>1 公升約可塗刷 3 坪面積(9.9 m<sup>2</sup> )一道 ( 淺色系 : 3 公升約可塗刷 4.5 坪二道 ; 鮮艷色系 : 先以一道得利電腦調色漆色號 00NN 72/000 實心白打底 · 3 公升約可塗刷 3 坪三道)</p> <p>*得利電腦調色漆色號末 3 碼彩度值&gt;350 的鮮豔色彩 · 需先以一道色號 00NN 72/000 實心白打底 · 以增加色彩飽和度 · 並減少塗刷道數。</p> <p>注意: 實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響</p>
漆膜抗性	<p>耐污染性: 通過 CNS10757 標準測試</p> <p>耐洗刷性: 超過國家標準(CNS4940 第一類) · 耐擦洗次數 40,000 次以上。</p> <p>耐水性: 符合 72 小時耐水標準</p> <p>耐鹼性: 符合 72 小時耐鹼標準</p>
檢驗報告	<p>CNS10757 耐污染性測試</p> <p>國家標準 CNS4940 檢驗</p> <p>JIS Z2801 抗菌測試 (10 種菌種)</p> <p>JIS Z2911 抗霉測試</p>

\*以上數據僅供參考 · 不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板、木板(須經適當前處理及底塗)。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>新建水泥牆面</b>：未塗刷過的牆面或經水洗的潮濕牆面，待完全乾燥後再塗刷。</li> <li>● <b>舊水泥牆面</b>：用刷子或強力噴水來徹底清潔牆面，並去除油脂、灰塵或鬆散的舊漆等異物並待牆面完全乾燥後再進行施工。</li> <li>● <b>問題牆面</b>： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 漆膜剝落粉化：用刮刀將不良舊漆膜刮除並將牆面灰塵及粉化物清理乾淨。</li> <li>- 縫隙或凹洞：請先使用拌好的混凝土或填縫劑補平牆面。</li> <li>- 發霉：請使用家用漂白水與清水以 1:3 比例綜合調勻，擦去霉斑，再以清水清洗。</li> <li>- 壁癌：請先刮除舊漆膜及牆面壁癌。(詳細程序請參考得利防壁癌底漆系列產品說明)</li> </ul> </li> </ul>
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>底漆</b>：建議施工前塗刷一道底漆，以增加面漆附著力、強化漆膜抗鹼功能，使漆膜更堅固耐久。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 一般牆面：建議使用<b>得利底漆系列</b>。</li> <li>- 問題牆面：建議使用<b>得利防壁癌底漆系列</b>。</li> </ul> </li> <li>● <b>面漆</b>：得利全效合一竹炭電腦調色漆(A986W 各色)</li> </ul>
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用於刷塗、滾塗及噴塗。</li> <li>● 稀釋：施工前請添加 10 – 20% 清水稀釋，充分攪拌後使用，施工於底漆或封固性表面上時，可添加約 20% 清水稀釋後使用；噴塗時可依噴塗工具之需要添加適當清水稀釋後使用。</li> <li>● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備</li> </ul> <p>※ 注意:稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工道數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室溫攝氏 29 度下，一般塗膜厚度下塗刷一道： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 指觸乾燥時間：約 30 ~ 60 分鐘</li> <li>- 施工間隔時間：約 60 ~ 90 分鐘</li> </ul> </li> <li>● 一般環境下，七日後可完全乾燥。</li> </ul> <p>※ 注意:通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。</li> <li>● 請小心搬運。</li> <li>● 禁止用於食品，且不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。</li> <li>● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。</li> <li>● 請保持施工場所通風良好。打磨及塗刷施工時請應配手套避免皮膚接觸，並請配戴口罩與護目鏡，避免吸入施工過程中產生的粉塵或漆霧，防止造成眼睛過敏傷害或漆料噴濺接觸眼睛。</li> <li>● 漆料打翻溢出時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆料不可倒入水溝或水源，可能對水中生物有害，對水中環境造成長期不利的影響。</li> </ul>
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。</li> <li>● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。</li> <li>● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。</li> <li>● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。</li> </ul>

\*資料更新：Nov., 2020

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 [www.dulux.com.tw](http://www.dulux.com.tw)

桃園市中壢區中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321-131