

Tekniskt datablad för

TOP 1FR

PRODUKTBESKRIVNING

TOP 1FR är en klar skyddslack som används till att försegla brandskyddsfärgen Novatherm 1FR.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TOP 1FR används som skyddslack för NOVATHERM 1FR i system för flamsäkert ytskikt i klass B-s1,d0 på trä, träfibermaterial eller spånskiva. TOP 1FR finns som matt och halvmatt. Utförlig beskrivning finns i resp. systems datablad.

APPLICERING

Underlaget måste vara fritt från damm och fett. Arbeten med TOP 1FR bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Applicering av TOP 1FR kan göras med roller, pensel, luft eller luftlös (airless) spruta. Vid sprutapplicering kan produkten behöva spädas, detta görs med lacknafta, Xylen eller Syntetisk förtunning. Konsultera Protega eller återförsäljare vid val av spruta. Verktyg rengörs i lacknafta.

TORKTID

Vid en temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av max 50% gäller följande riktvärden:

- Damm torr efter 2 tim.
- Genom torr efter 8 tim.

FÖRPACKNING

Plåtspann innehållande 5 liter.
Palleteras med 48 spannar per pall.

GODKÄNNANDE

SP, Certifikat nr 0086/99 i klass B-s1,d0.
Godkännandebevis nr 0087/99 för brandisolerings av bärande träkonstruktioner.



SKYDDSÅTGÄRDER

Innehåller: Lacknafta, Xylen och Butylacetat.
Förebyggande åtgärder: Undvik inandning av ångorna. Se till att luftväxlingen är god. Undvik kontakt med hud och ögon.
Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd och skyddshandskar vid risk för direktkontakt och stänk. Andningsskydd bestående av halv- eller helmask med gasfilter A (brun) mot ånga och dammfilter Iib (St) mot sprutdimma. Kombinationsfilter vid sprutning. Se vidare produktens säkerhetsdatablad.

ÖVRIGA DATA

Viskositet: Viskös
Flampunkt: +25°C
Spec. vikt: 1,06
Torrhalt: 50%
Skikt tjocklek: 60 g/m² ger 60 µm våt och 30 µm torr film. 5 liter räcker till cirka 40-45 m².
Förtunning: Lacknafta, Xylen, Syntetisk förtunning.
Lagring: 12 mån vid oöppnad förpackning. Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras svalt i torrt och välventilerat utrymme.

Miljöbedömningar

Bedömd av Sundahus.

Alla uppgifter i detta datablad är att betrakta som riktvärden hämtade från provningar och våra samlade kunskaper och erfarenheter av produkten. Dessa uppgifter får inte användas som underlag eller verifierat för andra provningar eller system. Protega AB ansvarar inte för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktiga handhavande. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.protega.se