

Flexa Colors Hoogglans ed



Een hoogglanzende, extra duurzame, terpentinedragen aflak voor binnen en buiten op basis van polyurethaan alkydhars.

Toepassing:

Geschikt voor binnen en buiten op hout, metaal, harde kunststof en intacte dekkende verf- of beitslagen.

Producteigenschappen:

- Uitstekende dekking
- Hoge buitenduurzaamheid
- Zeer goed kras- en stootvast

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

| | | |
|-------------------|----------|---------|
| Droging: | 10°C | 20°C |
| Stofdroog: | 8 uur | 4 uur |
| Overschilderbaar: | 32 uur | 16 uur |
| Schuurbaar: | 32 uur | 16 uur |
| Doorgehard: | 14 dagen | 7 dagen |

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 5° dit product niet verwerken.

Glansgraad: Hoogglans (ca. 80 G.U., meethoek 20°)

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 2 lagen = 90 mm.
Behandeld hout = 1 laag = 45 mm.

Duurzaamheid Ca. 4 tot 5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement: Ca. 13-15 m²/l. bij een droge laagdikte van 45 mm. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Vergeling: Wit en lichte kleuren vergelen bij weinig daglicht. Gebruik in dit geval Flexa lak op waterbasis.

Verwerkingsgegevens:

| | | |
|--|-------------|---------------|
| | Kwast | Rol |
| Gereedschap: | Varkenshaar | Lakviltroller |
| Reinigen gereedschap / verduunning: | Terpentine | Terpentine |
| % verduunning | 0 - 5% | 0 - 5% |

Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout :
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf aanbrengen. Na droging licht schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
 6. Opnieuw één laag Flexa Grondverf aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 7. Afwerken met één of twee lagen Flexa Colors Hoogglans ed. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

- Dekkende verf- of beitslaag:
1. Acryllagen en slecht hechtende delen verwijderen met een hete lucht föhn, een verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
 3. De kale delen voorbehandelen, zoals genoemd onder onbehandelde ondergrond.
 4. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Vervolgens één laag Flexa Grondverf aanbrengen.
 6. Afwerken met één of twee lagen Flexa Colors Hoogglans ed. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

- Harde kunststof :
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
 2. Kunststof schuren met schuurpapier korrelgrote P120-P150 en stofvrij maken.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Grondverf Kunststof aanbrengen.
 5. Na droging schuren met schuurpapier korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
 6. Afwerken met één of twee lagen Flexa Colors Hoogglans ed. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

- Metaal:
1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P60-P80 of staalborstel.
 2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
 3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf Metaal aanbrengen.
 4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf Metaal aanbrengen.
 5. Schuren met schuurpapier korrelgrote P280-P320 en stofvrij maken.
 6. Afwerken met één of twee lagen Flexa Colors Hoogglans ed. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Mengbaar in duizenden kleuren.

Verpakking: 500 ml en 1 l. (basis WO5 ook in 2,5 l.)

Vergeling: Wit en lichte kleuren vergelen bij weinig daglicht. Gebruik in dit geval Flexa Pure lak Hoogglans op waterbasis (fractioneel vergelend).

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Flexa Colors Hoogglans ed bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfsten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etiketekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.