

Flexa Colors muurverf ed



Een zijdeglanzende, extra duurzame, waterverdunbare muurverf voor binnen en buiten op basis van acrylaat dispersie.

Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnen zoals (bak)steen, papierbehang, hard- en zachtboard, gipskarton, latex muurverf, schoon metselwerk, (glad) pleisterwerk en glasvliesbehang.

Goed bestand tegen continue waterdampbelasting in de doucheruimte.

Producteigenschappen:

- Dekt in één keer
- Schrobvast
- Uitstekend weersbestendig

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° dit product niet verwerken.

Glansgraad: Zijdemat

Rendement: Ca. 10-12 m²/l.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Rol
Reinigen gereedschap / verdunning:	Acrylkwast/blokwitter	Acrylroller
	Water	Water

Systeeminformatie:

Ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige latex muurverflagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger.

Loszittend papierbehang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen.

Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Zuiging & Hechting.

Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.

Poederende ondergronden zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf zoveel mogelijk verwijderen. Daarna restanten voorbehandelen met een geschikt Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.

Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

Intacte ondergronden reinigen met Alabastine Verfreiniger.

Afwerking: Eén à twee lagen Flexa Colors muurverf ed aanbrengen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Mengbaar in duizenden kleuren

Verpakking: 1 l., 2,5 l. en 5 l. (basis WO5 ook in 10 l.)

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfsterven niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.