

Flexa IJzermenie



Een matte, roestwerende grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydhars en zinkfosfaat als roestwerend bestanddeel.

Toepassing:

Geschikt als roestwerende grondverf voor binnen en buiten op ijzer en staal.

Producteigenschappen:

- Duurzaam roestwerend
- Voor ijzer en staal
- Kan in twee lagen drie maanden onafgewerkt overstaan

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	10 uur	5 uur
Overschilderbaar:	24 uur	12 uur
Schuurbaar:	24 uur	12 uur
Doorgehard:	4 dagen	2 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Mat.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld metaal = 2 lagen = 90 µm.
Behandeld metaal = 1 laag = 40 µm.

Rendement: Ca. 12 m²/l. bij een droge laagdikte van 40 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens

Gereedschap:	Kwast	Rol
Reinigen gereedschap / verdunding:	Varkenshaar	Lakviltroller
% verdunding	Terpentine 0 – 5%	Terpentine 0 - 5%

Systeeminformatie:

Onbehandeld metaal:

1. Ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P24-P36 en stofvrij maken. Blank metaal intensief schuren met schuurpapier P60-P80.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Direct na schuren en ontvetten één laag Flexa IJzermenie aanbrengen.
5. Na droging opnieuw één laag Flexa IJzermenie aanbrengen.
6. Afwerken met terpentine verdunbare Flexa aflak.

Behandeld metaal:

1. Ontvetten met wasbenzine. Beschadigde delen en roest tot op het blanke metaal verwijderen en behandelen zoals genoemd onder onbehandeld metaal.
2. Opnieuw ontvetten.
3. Na droging glad schuren met korrelgrote P220-P280 of Scotch-Brite en stofvrij maken.
4. Afwerken met terpentine verdunbare Flexa aflak.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Roodbruin.
Verpakking:	250 ml, 750 ml en 2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid

Milieu:	Flexa IJzermenie bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.