

Flexa Powerdek



Een matte, goed dekkende muurverf voor binnen.

Toepassing:

Op stucwerk, geschilderde muren & plafonds, steen, beton, glasweefsel, papierbehang en gipskarton.

Producteigenschappen:

- In 1 laag dekkend & streeploos resultaat
- Sneldrogend – overschilderbaar na 3 uur
- Geproduceerd met biobased grondstoffen
- Geurarm

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	6 uur	3 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Dit geldt vooral bij grove ondergronden. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Mat.

Rendement: Ca. 10 m²/l.
Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Hiernaast is er verf nodig om de verfrroller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking.
Dit heeft invloed op het aantal m² dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement).

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast	Muurverfrroller*

*voor een optimaal eindresultaat:
Bij een gladde ondergrond: Muurverfrroller kortharig
Bij een gestructureerde ondergrond: Muurverfrroller langharig.

Reinigen gereedschap
Overig

Water, spoel je gereedschap niet uit onder de kraan.
Vóór gebruik goed roeren.
Direct na het schilderen de tape verwijderen.

Systeeminformatie:

Ondergrond: De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger (in lauwwarm water). Slechte hechtende muurverflagen verwijderen.
Loszittend papierbehang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna gladschuren.
Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Alabastine Sneldrogende Voorstrijk. Vochttringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
Poederende ondergronden zoals zachte pleistersoorten, zoveel mogelijk verwijderen. Daarna restanten voorbehandelen met een geschikt Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.
Intacte ondergronden reinigen met Alabastine Verfreiniger.

Afwerking: Eén à twee lagen Flexa Powerdek aanbrengen.
Werk van boven naar beneden: eerst je
plafond schilderen en dan je muren!

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.
Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in Combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Wit, RAL9010 en RAL9016.

Verpakking: 2,5 l, 5 l, 10 l en 12,5 l.
RAL9016 alleen in 10 l.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Biobased grondstoffen Doordat Flexa Powerdek wordt geproduceerd met biobased grondstoffen, heeft het een lagere carbon footprint dan standaard binnenmuurverf.
Biobased grondstoffen hebben geen invloed op de kwaliteit. Ga voor meer informatie over Flexa Powerdek en over de Biobased grondstoffen naar Flexa.nl of scan de QR code op de verpakking.

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfstoffen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.