

Pure by Flexa ColorLab® krijtverf



Een krijtmatte, goed dekkende, watergedragen muurverf voor binnen op basis van polysiloxaan bindmiddel.

Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnen op (bak)steen, papierbehang, hard- en zachtboard, gipskarton, latex muurverf, schoon metselwerk, (glad) pleisterwerk en glasvliesbehang.

Producteigenschappen:

- Optimale dekking
- Schrobvast, klasse 1
- Geurarm
- Poederachtig mat

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Krijtmat

Rendement: Ca. 8 m²/l.
 Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast	Muurverfroller
Reinigen gereedschap / verdunding:	Water	Water

Systeeminformatie:

Ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige latex muurverflagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger. Loszittend papierbehang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen.

Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Zuiging & Hechting.

Vochttringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.

Poederende ondergronden zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf zoveel mogelijk verwijderen. Daarna restanten voorbehandelen met een geschikt Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.

Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

Intacte ondergronden reinigen met Alabastine Verfreiniger.

Afwerking: Eén à twee lagen Pure krijtverf aanbrengen.
 Eventueel voor extra bescherming één à twee lagen Glitsa Parketlak Mat aanbrengen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Mengbaar in alle Pure kleuren en duizenden andere kleuren.

Verpakking: 1 l. en 2,5 l. (basis WO5 ook in 5 l.)

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.