

## Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen



Een zijdeglanzende, kras- en stootvaste, watergedragen aflat voor binnen. Makkelijk in gebruik, omdat je geen grondverf nodig hebt.

### Toepassing:

Geschikt voor binnen op vloeren en trappen van hout, laminaat, beton of tegels die onbehandeld of reeds geschilderd zijn. Niet geschikt voor vloeren in de garage of natte ruimtes en vloeren van vinyl laminaat en andere soepele kunststoffen.

### Producteigenschappen:

- Slijtvast
- Voor intensief gebruik
- Makkelijk aan te brengen
- Sneldrogend

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren  
Product is gebruiksklaar

Droging: 20°C  
 Stofdroog: 1 uur  
 Schuurbaar: 2 uur  
 Overschilderbaar: 2 uur  
 Licht belastbaar na: 4 dagen, volledig belastbaar na 7 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10° dit product niet verwerken.

Glansgraad: Zijdeglans

Rendement: Ca. 9 m<sup>2</sup>/l.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

#### Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap/ verdunding:	Water	Water

#### Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Daarna één laag Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen aanbrengen. Na droging licht schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
5. Zonodig beschadigingen herstellen met een geschikt reparatiemiddel. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
6. Afwerken met één of twee lagen Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Behandelde ondergrond:

1. Slecht hechtende delen verwijderen door grof schuren.
2. Intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger
3. De intacte laag daarna dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.

4. De kale plaatsen behandelen met een laag Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen.
5. Zonodig beschadigingen herstellen met een geschikt reparatiemiddel. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
6. Afwerken met één of twee lagen Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

#### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Kant-en-klaar en mengbaar in lichte en donkere kleuren.
Verpakking:	750 ml.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.flexa.nl">www.flexa.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@flexa.nl">info@flexa.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344

#### Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  Gooi de verfstrengen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.