



Glitsa Trappenlak PT

Productomschrijving

Een kleurloze, kras- en slijtvaste stroeve trappenlak voor binnen op basis van polyurethaan dispersie.

Toepassing

Als slijtvaste trappenlak op hard- en zacht houten trappen binnenshuis.

Producteigenschappen

Extreem kras-, stoot- en slijtvast
Niet vergelend
Zeer goed reinigbaar.
Sneldrogend

Productinformatie

Aanwijzingen voor gebruik : Goed roeren
Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen

Droging	: 10°C	20°C
Stofdroog	: 2 uur	1 uur
Voorzichtig belastbaar/schuurbaar	: 8 uur	4 uur
Overschilderbaar	: 8 uur	4 uur
Ingebruikname (beperkt)	: 32 uur	16 uur
Volledig doorgehard	: na 7 dagen	na 4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad : Eiglans
Laagdikte in systeem : Onbehandeld hout = 3 lagen = 180 µm
Behandeld hout = 2 lagen = 120 µm

Rendement : Ca. 10m²/l

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.



Glitsa Trappenlak PT

Duurzaamheid (slijtvastheid)

De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte en als de laag volledig is doorgehard. De levensduur wordt mede bepaald door de mate van onderhoud en frequentie van belastingen. Naar mate er meer lagen worden aangebracht neemt de slijtvastheid toe.

Verwerkingsgegevens

Gereedschap	:	Acrylkwast	Lakviltroller Universeel
Reinigen gereedschap	:	water	water
	:	Spoel gereedschap niet uit onder de kraan. Breng verfresten naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.	
% verdunning	:	0-5%	
Type verdunning	:	water	

Systeeminformatie

Onbehandeld	1 Reinigen en ontvetten met Glitsa Reiniger 2 Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken. 3 Beschadigingen, spijkergaatjes ed. repareren met Alabastine Kneedbaar hout in de gewenste houtkleur en na droging glad schuren. 4 Opnieuw reinigen en ontvetten. 5 Beschadigingen, spijkergaatjes ed. repareren met Alabastine Kneedbaar hout in de gewenste houtkleur. Na droging glad schuren. 6 Afwerken met 3 lagen Glitsa Trappenlak PT. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.
Intacte laklaag	1 Bestaande polish- en waslagen moeten volledig verwijderd worden met Glitsa Reiniger. Intacte laklagen goed reinigen en ontvetten met Glitsa Reiniger. 2 Intacte lagen volledig dof schuren met middel grof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout. 3 Afwerken met 2 lagen Glitsa Trappenlak PT. Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-P360 en stofvrij maken.
Onderhoud	Gebruik Glitsa Reiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen. Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Polish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt



Glitsa Trappenlak PT

overmatig vuilaanhang. Na gebruik van dit product kan in de toekomst probleemloos opnieuw gelakt worden

Aanvullende informatie

Houdbaarheid	:	Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur	:	Kleurloos
Verpakking	:	750 ml.
Informatie	:	Bezoek: www.glitsa.nl Mail uw vraag naar: info@glitsa.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid

Milieu	:	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid	:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid