



HERBIDUR SATIN

Peinture façade satinée, résistante aux intempéries

Peinture façade satinée, à base de résine acrylique, diluable à l'eau, résistante aux intempéries, pour extérieur

Champs d'application

Couche de finition pour façades.

Propriétés

Facile d'application à la brosse et au rouleau.
Résistante à l'usure.
Fort pouvoir couvrant.
Facilement nettoyable.

Données techniques

Densité Env. 1,35 kg/l

Liant Dispersion polymère acrylique

Pigmentation Dioxyde de titane

Brillance Satinée

Valeurs physiques DIN EN 1062

• **Brillance** G₂ moyen

• **épaisseur** E3

• **Granulométrie** S₁ fin < 100 µm –

• **Perméabilité à la vapeur d'eau** V₂ moyen sd = 1,13 m µ-H₂O = 4000-10000

• **Coefficient de pénétration de l'eau** W₃ bas $\omega = 0,04 \text{ kg / (m}^2 \times \text{h}^{0,5})$ –

Couleur Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3.
Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service.

Emballages 2,5 – 5 et 12,5 l

Stockage A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE Pour ce produit (cat A/c) : 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 35 g/L COV.

Extrait sec Volume env. 41 %; poids env. 58 %.

Données d'application

Application A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)

Données d'application

Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
Rendement théorique	Environ 200 à 400 ml/m ² par couche (suivant support)
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 6 heures
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistelage airless	Dilution: non dilué Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,019 inch Filtre 60 Angle: 40°-80°

Données de sécurité

Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Des écarts de teintes ne sont jamais à exclure. Ils peuvent être la conséquence de la structure et l'absorption du support, du degré de brillance de la peinture, de l'incidence de lumière, des influences météorologiques et de l'application. Ils ne peuvent être pris en considération comme objet de plainte.
Système de peinture	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.
Support non-traité	Fixation avec Herbol-TIEFGRUND AQUA, dilué de 50 % à l'eau ou avec Herbol-TIEFGRUND SB Finition: l'application de 2 couches d'Herbol-HERBIDUR SATIN suffisent généralement
Remarque particulière	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

HERBIDUR SATIN
Murs & Façades
Finition
TFH11145

Date de validité et numéro de version

Août 2017.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

