



## HERBOLUX PU-SATIN ZQ

Laque synthétique, satiné, sans aromates, de qualité supérieure

Email synthétique de qualité supérieure, à base de résines uréthane-alkyde spéciales, satiné, comme couche de finition pour intérieur et extérieur

### Champs d'application

Pour intérieur et extérieur  
Comme couche de finition satiné sur fonds déjà peints (bois, métaux, métaux non ferreux, matières plastiques dures, recouvrables ...)

### Propriétés

Satiné.  
Facile d'application et très fort pouvoir couvrant  
Légèrement thixotropique  
Laque à faible jaunissement. (Explicitement en Blanc - grâce à une nouvelle technologie de liant - très haute résistance au jaunissement à l'obscurité)  
Grande résistance à la rayure  
Résistant aux intempéries  
Application impeccable à la brosse et au rouleau.  
Sans aromates.  
Faible en odeur.

### Remarque: jaunissement

une peinture alkyde, appliquée à l'intérieur, dans des tons blancs et pastels jauniront sous l'influence de la chaleur et le manque de lumière du jour directe.

### Données techniques

<b>Densité – poids spécifique</b>	Env. 1,0 à 1,20 kg/l selon la teinte
<b>Liant</b>	Combinaison de résines uréthane-alkyde sélectionnées Blanc: nouvelle technologie de liant qui donne une très haute résistance au jaunissement à l'obscurité)
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane
<b>Brillance</b>	Mat-satiné/Satiné. Degré de brillance définitif après environ 2 à 3 jours
<b>Assortiment de couleurs</b>	Mise à la teinte avec le système Herbol "LACK IN LACK" Color Service Disponible en blanc + base LA1 + base LA3
<b>Emballages</b>	1 et 2,5 l (en blanc 0,75 et 2,5 L)
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 66 %; poids env. 77 %.

Données d'application	
<b>Application</b>	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless) Application en 1 ou 2 couches
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
<b>Rendement théorique</b>	Environ 85 ml/m <sup>2</sup> par couche
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Hors poussière: après environ 3 heures Hors poisse: après environ 5 heures Recouvrable : après environ 18 heures Dur à cœur: après environ 2 à 5 jours
<b>Nettoyage de l'outillage</b>	Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou au white spirit
<b>Données de pistolage</b>	Airless                      Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch Non-dilué

Données de sécurité	
<b>Point d'éclair</b>	> 23°C DIN 53213
<b>Code de transport</b>	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
<b>Phrases R et S</b>	R 10                      Inflammable. R 66                      L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 2                        Conserver hors de la portée des enfants S 16                      Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. S 23                      Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage S 24/25                Éviter le contact avec la peau et les yeux. S 46                      En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 51                      Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
<b>Générale</b>	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. Le système suivant n'est applicable que sur bois neuf
<b>Préparation du support</b>	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.
<b>Système de peinture à l'intérieur</b>	Couche de fond:Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Couche intermédiaire: Herbol-HERBOLUX-VORLACK ZQ. Finition: 1 à 2 x Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ.
<b>Système de peinture à l'extérieur</b>	Couche de fond: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Couche intermédiaire:Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ. Finition: 1 à 2 x Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ

**HERBOLUX PU-SATIN ZQ**

Bois  
Finition  
TFH11106

**Date de validité et numéro de version**

Septembre 2017.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL

G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

