



KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN

Vernis uréthane-alkyde monocomposant, satiné

Vernis uréthane-alkyde monocomposant, résistant à l'abrasion

Champs d'application

A l'intérieur et à l'extérieur sur bois: parquet, meubles, dessus de table, ... (usage normal)
L'usage extérieure est limité à une exposition indirecte aux conditions atmosphériques.

Propriétés

Particulièrement résistant à l'abrasion.
Très grande facilité d'application.
Très bon arrondi.
Aspect tendu après séchage à cœur.
Pauvre en aromates.

Données techniques

Densité	Env. 0,920 kg/l
Liant	résine uréthane alkyde monocomposant
Pigmentation	silicates
Brillance	satiné (25±5GU@60° selon ISO 2813)
Couleur	Pas d'application: transparent
Emballages	0,375; 0,750 et 2,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 399 g/L COV.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau (aussi à l'airless)	
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C.	
Rendement théorique	Brosse – rouleau:	Selon la porosité du support : environ 60-90 ml/m ²
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 2 à 3 heures Hors poisse: après environ 4 à 5 heures Recouvrable: après environ 8 à 9 heures Dur à cœur: après environ 1 à 2 jours	
Nettoyage de l'outillage	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit	
Données de pistelage	Airless	Non dilué Pression: 160 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch

Données de sécurité	
----------------------------	--

Point d'éclair	> 23°C DIN 53213
-----------------------	------------------

Code de transport	UN 1263 PAINT CL 3 III
--------------------------	------------------------

Phrases R et S	R 10	Inflammable.
	R 52/53	Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique..
	R 66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage
	S 24/25	Éviter le contact avec la peau et les yeux.
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées	

Générale Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Le système suivant n'est applicable que sur bois neuf.

Préparation du support Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Poncer et dégraisser. Arrondir les arrêtes vives
Laver les éventuelles matières naturelles de certaines essences de bois avec le diluant nitro-cellulosique.

Système de peinture *** Le système conseillé est le suivant: 3 couches de Herbol-KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN. Poncer entre les couches.
Les systèmes incolores ne proposent qu'une protection insuffisante aux intempéries (rayons U.V).
Les vernis ne peuvent pas éviter la décoloration du bois due à la lumière.
Il n'est pas exclu qu'une décoloration due aux matières naturelles des bois puisse apparaître même si l'on a effectué une préparation spéciale.

KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN
Bois
Finition
TFH11225



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A. PROF – HERBOL
Leuvensesteenweg 248,
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

Date de validité et numéro de version

Marz 2018.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

T : 02/254.22.81
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

