# CLASSIC SUPERCOLOR SATIN

## Zijdeglanzende, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen

Zijdeglanzende, waterverdunbare, muurverf voor binnen, op basis van een styreenacrylaatdispersie

| Toepassing | |
|---|---|
| | Binnenmuren en plafonds.<br>Scholen, groot warenhuizen, trappenhuizen, parkeerruimtes, …<br>Als zijdeglanzende afwerklaag . |

| Eigenschappen | |
|---|---|
| | Gemakkelijke verwerking<br>Oplosmiddelvrij en reukarm<br>Goede dekkracht<br>MPA-niet brandpropagerend B1<br>Ideale prijs/kwaliteitverhouding |

| Technische data | |
|---|---|
| **Dichtheid** | Ca. 1,310 kg/L |
| **Bindmiddel** | Styreenacrylaatdispersie |
| **Pigmentatie** | Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen |
| **Kleurenassortiment** | Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem<br>Beschikbaar in wit + basis DU 1 (Wit=basis DU1) |
| **DIN EN 13300** | Natte slijtvastheid klasse 2;<br>dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 8 à 10 m²/L (ca 125 à 100 ml/m²).<br>zijdeglanzend: reflectiecoëfficient ≥ 10 gemeten bij 85° en reflectiecoëfficient ≤ 60 gemeten bij 60°<br>Korrelgrootte: fijn. |
| **emissieklasse** | LF |
| **Verpakkingen** | 5 en 12,5 l |
| **Opslag** | In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats |
| **VOS-EU-grenswaarde** | EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 3 g/L VOS. |
| **Vaste stofgehalte** | In volume ca 36 %; in gewicht ca 52 % |

| Verwerkingsdata | | |
|---|---|---|
| **Verwerking** | Borstel, rol en spuit (ook airless) | |
| **Verwerkingsomstandigheden** | Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. | |
| **Theoretisch rendement** | Borstel / rol: | 100 à 125 ml/m² |

| Verwerkingsdata | | |
|---|---|---|
| **Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)** | Overschilderbaar na ca. 3-4 uur | |
| **Verdunning / reiniging van de gereedschappen** | Water | |
| **Spuitgegevens airless** | Onverdund<br>Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet<br>Pistoolfilter 60 | – Spuitkop : vanaf 0.017 inch<br><br>Hoek 40 – 80° |

| Veiligheidsinformatie | | |
|---|---|---|
| **Vlampunt** | Niet van toepassing | |
| **Transportcode** | Niet van toepassing | |
| **R en S zinnen** | S 2<br>S 46 | Buiten het bereik van kinderen bewaren.<br>In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |
| **Algemeen** | Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.<br>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.<br>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig. | |

| Systeemopbouw | |
|---|---|
| | Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. |
| **Voorbereiding van de ondergrond** | Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.<br>Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.<br><br>Nieuwe minerale ondergronden:<br>• Beton- en metselwerk: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water<br>• Cellenbeton: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water.<br>• pleisterwerk: voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of voorstrijken met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water<br>• hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.<br><br>oude intacte dispersieverven in goede staat:<br>• Afwassen met water en ammoniak, mogelijks matteren<br><br>oude olie- en alkydverven:<br>• Afwassen met water en ammoniak en matteren; voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER;<br><br>Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER. |
| **Verfsysteem ***** | Afwerken met 1 à 2 lagen Herbol-CLASSIC SUPERCOLOR SATIN tot perfecte dekking.<br>Eerste laag max. 10 % verdund met water, de tweede laag max 5 %. |

**CLASSIC SUPERCOLOR SATIN**
Muren
Afwerking
TNH11155

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B–1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B–8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Versienr. en geldigheidsdata**

Oktober 2013.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.