



HERBOLUX PU-SATIN ZQ

Aromatenvrije synthetische zijdeglanslak van topkwaliteit

Synthetische, hoogwaardige zijdeglanslak, op basis van geselecteerde urethaan-alkydharsen, als afwerkingslaag voor binnen en buiten

Toepassing

Binnen en buiten als afwerklak op reeds behandelde ondergronden (hout, metalen, non-ferro metalen, harde kunststoffen, ...).

Eigenschappen

Zijdeglanzend.
Gemakkelijk verwerkbaar met zeer hoge dekkraft.
Licht thixotropisch ingesteld.
Vergelingsarm. (Expliciet voor Wit - dankzij nieuwe bindmiddeltechnologie - zeer hoge weerstand tegen donkervergeling)
Hoge weerstand tegenover krassen.
Bestand tegen weersinvloeden.
Ideaal voor borstel en rol.
Aromatenvrij.
Reukarm.

Opmerking: vergeling

elke verf op basis van alkyd zal bij binnentoepassing, in wit en pasteltinten, onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht vergelen.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,0 - 1,20 kg/l ; afhankelijk van de kleur
Bindmiddel	Urethaan alkydharsen combinatie. Voor wit: nieuwe bindmiddeltechnologie waardoor zeer hoge weerstand tegen donkervergeling
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en aangepaste vulstoffen.
Glans	Zijdeglanzend/zijdemat. De definitieve glansgraad wordt bereikt na 2 à 3 weken.
Kleur	Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem. Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA3
Verpakkingen	1 L en 2,5 L; wit in 0,75 en 2,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 400 g/L (2007) - 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 66 %; in gewicht ca 77 %

Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol en spuiten (ook airless)

Verwerkingsdata

Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestralen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Ca. 85 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Stofdroog: na ca. 3 uur. Kleefvrij: na ca. 5 uur Overschilderbaar na ca. 18 u. Doordroog: na ca. 2 à 5 dagen.
Reiniging van de gereedschappen	White spirit
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.011 inch

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	> 23°C DIN 53213
Transportcode	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systeemopbouw

	Het volgende verfsysteem is enkel van toepassing op nieuw hout. Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Verfsysteem ***	Binnen : Grondlaag: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ Tussenlaag: Herbol-HERBOLUX-VORLACK ZQ Afwerking: 1 à 2 x Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ Buiten : Grondlaag: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ Tussenlaag: Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ Afwerking: 2 x Herbol-HERBOLUX PU-SATIN ZQ
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERBOLUX PU-SATIN ZQ

Hout
Afwerking
TNH11106

Versienr. en geldigheidsdata

September 2017.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL

G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Herbol[®]
schnell • sicher • produktiv