



HERBOLUX

SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA

Waterverdunbare matte voorlak, topkwaliteit

Goed vullende en perfect schuurbare waterverdunbare grondlaag van topkwaliteit met snelle droging, op basis van een acrylaatdispersie/alkydemulsie, voor binnen.

Toepassing

Binnenkwaliteit. Goed vullende en perfect schuurbare grondlaag.
Als tussenlaag op alle voorbehandelde houtondergronden.
Als tussenlaag op metalen die tegen corrosie behandeld zijn.

Eigenschappen

Goede vulling en goede vloeï.
Sneldrogend.
Goed schuurbaar.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Overschilderbaar met watergedragen of solventgedragen Herbol-producten.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,45 kg/L
Bindmiddel	Acrylaatdispersie en alkydemulsie
Pigmentatie	titaandioxide en aangepaste vulstoffen
Glans	Mat
Kleur	aankleurbaar via het Herbol Color Service Systeem beschikbaar in: Wit + basis LU1 + basis LU3
Verpakkingen	Basis LU1 in 1 L en 2,5 L - Wit in 2,5 L en base LU3 in 1 lt
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Dit product bevat max. 129 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 34 %; in gewicht ca 49 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 10 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel: ca. 100 ml/m ²
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 40 min. – Kleefvrij: na ca. 1 uur Overschilderbaar: na ca. 7 u. – Doordrog: na ca 16 u.
Reiniging van de gereedschappen	water

Verwerkingsdata

Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitkop: vanaf 0,013 inch
------------------------------	--

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	nvt
Transportcode	UN: –
R en S zinnen	S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Algemeen

Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

Verfysteem binnen ***

Onbehandelde ondergrond:
Grondlaag: 1 laag Herbol-HYDROPRIMER
Tussenlaag: 1 of 2 x Herbol-HERBOLUX SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA
Afwerking Herbol-HERBOLUX AQUA PU MATT, Herbol-HERBOLUX AQUA PU SATIN

Renovatie :
Herstellen: Herbol-HERBOLUX SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA, in 1 à 2 keren
Tussenlaag: Herbol-HERBOLUX SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA
Afwerking: Herbol-HERBOLUX AQUA PU MATT, Herbol-HERBOLUX AQUA PU SATIN

HERBOLUX SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA

Hout
Afwerking
TNH11010



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Mei 2020.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

