



VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Zijdeglanzend één-pot-systeem

Synthetisch "één-pot"-systeem voor alle houtsoorten op basis van alkydharsen voor buitengebruik. Zijdeglanzend.

Toepassing

Buiten op alle houtondergronden (grond-, tussen- en afwerklaag).
Als tussen- en afwerklaag op voorbehandelde metalen en harde overschilderbare kunststoffen (PVC).

Eigenschappen

Vochtregelend systeem: laat vochtdiffusie probleemloos gebeuren.
Weersbestendig verfsysteem, langdurige bescherming.
Soepele, elastische laag.
Thixotropisch ingesteld : hoge laagdikte en goede kantendekking.
Gemakkelijk verwerkbaar en sneldrogend.
Aromatenvrij.

Opmerking: vergelijking

elke verf op basis van alkyd zal bij binnentoepassing, in wit en pasteltinten, onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht vergelen.

Technische data

Dichtheid	Ca 1,24 kg/l
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen.
Glans	Zijdeglanzend. De definitieve glansgraad wordt bereikt na 2 à 3 weken.
Kleur	Aankleurbaar via het Herbol "LACK IN LACK" Color Service Systeem Beschikbaar in wit + basis LA1 + basis LA3
Verpakkingen	basis in 1 en 2,5 L (wit in 0,75 en 2,5 L)
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 64 %; in gewicht ca 77 %

Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol. Niet spuiten.

Verwerkingsdata

Verwerkingsomstandigheden Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.

Theoretisch rendement Ca. 100 ml/m² per laag

Droogtijden (bij 23°C en 50% RV) Stofdroog: na ca. 3 uur.
Kleefvrij: na ca. 6 uur
Overschilderbaar na ca. 8 à 12 uur.
Belastbaar: na ca. 1 à 2 dagen

Reiniging van de gereedschappen Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Veiligheidsinformatie

Vlampunt > 23°C DIN 53213

Transportcode UN1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)

R en S zinnen

R 10	Ontvlambaar
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Systeemopbouw

Vorbereitung van de ondergrond (onbehandeld)

Ijzer en staal

Roestvrij maken tot een duidelijke metaalglans zichtbaar is. Ontvetten. Steeds 2 grondlagen met Herbol-ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen.

Overschilderbare harde kunststoffen

Ondergrond met een mengsel van 10 l water, 1/2 l 25%-ige ammoniakoplossing, 2 kroonkurken afwasmiddel met een Scotch-Brite spons nat schuren. Er ontstaat een fijne schuimlaag, ongeveer 10 min. laten inwerken. Aansluitend nogmaals schuren. Daarna grondig afspoelen met klaar water. Goed laten drogen.

Aluminium

Steeds 2 grondlagen met Herbol-ALLGRUND ZQ of met Herbol-HYDROPRIMER aanbrengen. Oppervlakken grondig reinigen en ontvetten met nitro-verdunning, schuren met nylon- of perlonvlies, tot volledige verwijdering van de corrosievlekken. Steeds 2 grondlagen met Herbol-HYDROPRIMER of met Herbol-HERBOL-2K-EPOXI-PRIMER aanbrengen.

Hout

Na voorbehandeling een grondlaag met Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ.

Verfysteem ***

Afwerken met 2 x Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ

VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Hout
Afwerking
TNH11033



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2012.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

