Technisches Merkblatt

FASSADEN REINIGER BP¹

Das Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit vorbeugendem Schutz



Spezial-Reiniger gegen biologischen Befall

I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Herbol Fassaden Reiniger BP ist eine gebrauchsfertige, flüssige Reinigungslösung zur Entfernung von Pilzen, Grünbelägen, Algen und Schimmel sowie zur Vorbeugung gegen erneuten Befall.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Art des Werkstoffes: gebrauchsfertige, flüssige Reinigungslösung

Farbtöne: farblos

Packungsgrößen: 10 I

Dichte: ca. 1,00 kg/l

Zusammensetzung (gemäß VdL):

Gefahrenkennzeichnung:

Wirkstoffe:

Wasser, Glykolether, quartäre Ammoniumsalze

ratschläge und Schutzvorschriften.

baua-Reg.-Nr.: N-106028

CH-Zulassungs-Nr.: CHZN7030

Produkt-Code Farben und Lacke: GD30

Verdünnungsmittel: unverdünnt verarbeiten

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.

enthält 0,4 % quartäre Ammoniumsalze. Bitte beachten Sie wegen des algiziden Wirkstoffes die Sicherheits-

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

+49 221-40067907 AT +43 810 500134

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



AkzoNobel

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

Lose Substanzen, Schmutz und organischen Bewuchs durch Nassreinigung (entsprechend behördlicher und/ oder gesetzlicher Vorgaben) entfernen. Anschließend die Bereiche, wo der organische Bewuchs nicht vollständig entfernt werden konnte, mit Herbol Fassaden Reiniger BP in Lieferform mit einer Deckenbürste oder mit einem Niederdruck-Spritzgerät zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auftragen. Nach dem Auftragen muss Herbol Fassaden Reiniger BP mindestens 48 Stunden einwirken. Danach können die behandelten Flächen direkt überarbeitet werden. Ein separates nachwaschen ist bei Herbol Fassaden Reiniger BP nicht notwendig. In hartnäckigen Fällen können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lagerung:

Auftragsverfahren: streichen, sprühen (mit Niederdruck-Sprühgerät). Bitte nutzen Sie je nach Verarbeitungsart die jeweilige Schutzausrüstung.

Bei Anwendung durch nicht berufsmäßige Verwender darf nur das Streichverfahren angewandt werden.

Verarbeitung: Herbol Fassaden Reiniger BP in Lieferform mit einer Deckenbürste oder mit einem Niederdruck-Spritzgerät zweimal nass-in-nass, gleichmäßig und satt auftragen. Nach der Behandlung der Oberfläche mit dem Herbol

Fasadenreiniger BP kann nach 48 Stunden Trockenzeit die Überarbeitung erfolgen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung

Trockenzeiten (bei 23 °C nach ca. 48 Stunden können die behandelten Oberflächen überarbeitet werden und 50 % rel. Luftfeuchte):

Auftragsmenge: 200 ml/m² bei 2 Anwendungen (jeweils 100 ml/m²)

Reinigung der Werkzeuge: benutzte Werkzeuge und mit dem Produkt verunreinigte Flächen nach der Anwendung reinigen. Lokale Vorschriften beachten sowie Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer

gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Produkt in dicht verschlossenen Originalgebinden frostfrei bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C lagern. Mindesthaltbarkeit siehe Aufkleber.

III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.





BESCHICHTUNGSAUFBAUTEN (FORTSETZUNG)

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrundvorbereitungen: Untergrund reinigen, nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergründe anschleifen und säubern. Pilz und Algen befallene Flächen gründlich reinigen und mit Herbol Fassaden Reiniger BP* behandeln (* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.). Nachputzstellen fachgerecht fluatieren.

Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten sowie ÖNORM B 3430-1 Planung und Ausführung von Malerund Beschichtungsarbeiten. Bei Feuchtigkeitsbelastung ist eine zügige Wasserabführung zu gewährleisten. Horizontale Flächen konstruktiv schützen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Weiterer Beschichtungsaufbau:

Herbol Fassaden Reiniger BP* kann mit allen Herbol- und Sikkens-Fassadensystemen* überarbeitet werden. Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Technischen Merkblättern der gewünschten Deckbeschichtung.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

WEITERE HINWEISE

Aufheizung:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, aufgeheizten Untergründen, starkem Wind, Regen usw. auftragen. Falls erforderlich, Schutzmaßnahmen vornehmen.

Hinweis:

Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.



AkzoNobel

Herbol Fassaden Reiniger BP Fassadenfarben/Reiniger/Additive

Entsorgungshinweise Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Ausgabe: Juni 2024 Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station Tel. +41 469 67 00 Fax +41 469 67 01 info@herbol.ch

www.herbol.ch

Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel. +43 810 500 13 4 Fax +43 662 489 89 11 herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH Am Coloneum 2 D-50829 Köln Tel. +49 221 4006-7907 Fax +49 221 4006-7917 info@herbol.de

www.herbol.de





