



Herbol-Armierungsgewebe blau

I. Descrizione prodotto

Tessuto in fibra di vetro ad alta resistenza allo strappo con impregnazione resistente agli alcali. Per l'armatura di sistemi termoisolanti per facciate. Adatto anche per riparare facciate danneggiate e fori grandi nei muri, nonché come rivestimento intermedio stabilizzante. Lo speciale tessuto d'armatura antisivolo in fibra di vetro è particolarmente adatto per l'impiego nel sistema di riparazione facciate Herbol.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Tessuto d'armatura in fibra di vetrol
Tinte	Blu
Densità	160 g/m ² (valore medio)
Larghezza delle maglie	4 x 4 mm
Resistenza allo strappo dopo magazzino in clima normale	Ordito: 2038 N / 50mm Trama: 2774 N / 50mm
Resistenza allo strappo dopo magazzino in soluzione di soda caustica al 5%	Ordito: 1288 N / 50mm Trama: 1929 N / 50mm
Fornitura	Rotoli da 50 metri, imballati in fogli di polietilene Larghezza: 100 cm, peso rotolo 8 kg circa 33 cm, peso rotolo 2,7kg circa

Indicazioni per l'applicazione

Campo d'applicazione	Per armare sistemi termoisolanti per facciate con pannelli in EPS, inserire Herbol-Armierungsgewebe, larghezza 100 cm, nella malta applicata uniformemente sui pannelli. Sovrapposizione del tessuto nella superficie: 10 cm min. con ulteriore lisciatura. Spessore: 3 mm min., 4 mm max. Usare Armierungsgewebe blau, larghezza 33 cm, per la formazione netta dei dettagli di collegamento.
Magazzinaggio	Conservare in luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.



5.301 Armierungsgewebe blau
Sistemi d'armatura per crepe
Tessuti d'armatura

Istruzioni per lo smaltimento
Consegnare i residui
ad un'azienda di smaltimento qualificata o ad
un punto di raccolta, oppure smaltirli secon-
do il codice rifiuti UE 101311 (rifiuti misti di
costruzioni e demolizioni) previo indurimen-
to.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attua-
le della tecnica. I cicli di verniciatura descritti
non hanno pretesa di completezza e sono da in-
tendersi esclusivamente come possibili esempi.
Data la molteplicità di supporti e condizioni
dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è eso-
nerato dall'obbligo di verificare accuratamente e
sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri
prodotti per lo scopo previsto a seconda delle
condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti.
Vigono inoltre le nostre condizioni generali di
vendita.

Edizione: settembre 2011
Alla pubblicazione di una nuova versione, la pre-
sente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerna
Telefono +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

